



استاندارد ملی ایران
۱۴۹۴-۵
تجدیدنظر اول
۱۳۹۵



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران
Iranian National Standardization Organization

INSO
12494-5
1st.Revision
2017

روان ملات‌های کاشی - قسمت ۵: تعیین
جذب آب - روش آزمون

Grouts for tiles - Part 5: Determination of
Water absorption - Test Method



omoorepeyman.ir

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج ، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: ۰۲۶ (۳۲۸۰۶۰۳۱) - ۸

دورنگار: ۰۲۶ (۳۲۸۰۸۱۱۴)

رایانامه: standard@isiri.org.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No.1294 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.org.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>



به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به‌منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاه، واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.



-
- 1- International Organization for Standardization
 - 2- International Electrotechnical Commission
 - 3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)
 - 4- Contact point
 - 5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«روان ملات‌های کاشی- قسمت ۵: تعیین جذب آب- روش آزمون»

(تجدیدنظر اول)

سمت و/یا محل اشتغال:

رئیس:

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

شرقی، عبدالعلی

(دکتری مهندسی عمران)

دبیر:

کارشناس استاندارد

محمدی راد، شهرناز

(کارشناس ارشد شیمی معدنی)

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت یکتا آزمون ایرانیان

اشکوب، احسان

(کارشناس مهندسی عمران)

اداره کل استاندارد استان اصفهان

ایروانی، آزاده

(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

انجمن کنترل کیفیت استان اصفهان

جوادی، زهرا

(کارشناس مهندسی شیمی)

اداره کل استاندارد استان اصفهان

جوانی راد، مهدی

(کارشناس مهندسی عمران)

شرکت بتن مهر جی

دری، مجتبی

(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

شرکت گروت سازان ساورد

صادقی، آرزو

(کارشناس ارشد پترولیوژی)

شرکت صنایع شیمیایی ریف ایران

طاهری، مریم

(کارشناس مهندسی شیمی)

شرکت سازه آزما نقش جهان

طباطبایی، سید رضا

(کارشناس ارشد مهندسی عمران)



سمت و/یا محل اشتغال:

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان تهران

محمدی راد، شهرام

(کارشناس مهندسی عمران)

شرکت سیمان اردستان

موسوی، سید حسن

(کارشناس ارشد صنایع)

اداره کل استاندارد استان اصفهان

مهرورزان، رسول

(کارشناس ارشد مهندسی نساجی)

ویراستار:

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

شرقی، عبدالعلی

(دکتری مهندسی عمران)



omoorepeyman.ir

فهرست مندرجات

عنوان	صفحه
پیش‌گفتار	ز
۱ هدف و دامنه کاربرد	۱
۲ مراجع الزامی	۱
۳ نمونه برداری	۲
۴ شرایط آزمون	۲
۵ مواد آزمون	۲
۶ وسایل	۲
۷ مخلوط کردن روان ملات‌ها	۲
۸ آماده‌سازی آزمون‌ها	۳
۹ ثبیت شرایط	۳
۱۰ روش اجرای آزمون	۴
۱۱ ارزیابی و بیان نتایج	۴
۱۲ گزارش آزمون	۴



پیش‌گفتار

استاندارد «روان ملات‌های کاشی- قسمت ۵: تعیین جذب آب- روش آزمون» که نخستین بار در سال ۱۳۸۸ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون‌های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در ششصد و هشتاد و نهمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط موردنظر قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴۹۴-۵: سال ۱۳۸۸ می‌شود.

منبع و مأخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورداستفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

BS EN 12808-5: 2008, Grouts for tiles – Part 5: Determination of water absorption



روان ملات‌های کاشی - قسمت ۵ - تعیین جذب آب - روش آزمون

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای تعیین ضریب جذب آب ناشی از عمل موئینگی در زمانی است که سطح روان ملات^۱ در تماس با آب بدون هیچ‌گونه فشار اضافی قرار می‌گیرد. این ضریب به‌وسیله منشورها اندازه‌گیری می‌شود.

این استاندارد برای انواع روان ملات‌های کاشی سرامیکی برای نصب کاشی روی دیوار و کف برای مصارف داخلی و خارجی کاربرد دارد.

این استاندارد الزامات یا توصیه‌های اجرایی برای طراحی و نصب کاشی‌های سرامیکی را دربر نمی‌گیرد.

یادآوری - روان ملات‌های کاشی سرامیکی می‌توانند برای انواع دیگر کاشی‌ها (سنگ‌های طبیعی، فشرده و غیره)، که بر روی مواد تاثیر معکوس نمی‌گذارند، به کار روند.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابط وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعتی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

2-1 EN 196-1:2005, Method of testing cement – Part 1: Determination of strength

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۳۹۳: سال ۱۳۸۳، سیمان - تعیین مقاومت خمشی و فشاری - روش آزمون، با استفاده از استانداردهای ISO 679:1989 و ISO 679:2002 PrEN ISO 679:1989 تدوین شده است.

2-2 EN 1067, Adhesives - Examination and preparation of samples for testing

2-3 EN ISO 15605, Adhesives - Sampling (ISO 15605:2000)

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۶۶۴۴: سال ۱۳۸۰، چسب‌ها - نمونه برداری، با استفاده از استانداردهای ISO 15605:2000 و EN 1066: 1997 تدوین شده است.

۳ نمونه برداری

حداقل ۲ kg روان ملات، مطابق استانداردهای EN ISO 15605 و EN 1067 نمونه برداری کنید.

۴ شرایط آزمون

شرایط استاندارد باید $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ، رطوبت نسبی٪ (50 ± 5) و سرعت جریان هوای محیط کار، کمتر از 0.2 m/s باشد.

۵ مواد آزمون

تمام مواد آزمون حداقل به مدت ۲۴ h در شرایط استاندارد قرار داده شوند.

۶ وسایل

۱-۶ قالب سه خانه با سطح صاف، ساخته شده از فولاد ضدزنگ، برای تهیه منشورهای مستطیلی به ابعاد $40 \text{ mm} \times 40 \text{ mm} \times 160 \text{ mm}$ مطابق با استاندارد EN 196-1:2005 به کار می رود.

۲-۶ دستگاه ضربه زن یا میز ضربه زن، مطابق با استاندارد EN 196-1:2005، برای متراکم کردن نمونه های روان ملات به ابعاد $160 \text{ mm} \times 40 \text{ mm} \times 40 \text{ mm}$ به کار می رود.

۳-۶ سینی ته صاف، به اندازه کافی بزرگ با گنجایش سه نمونه آزمونه.

۷ مخلوط کردن روان ملاتها

میزان آب یا مایعی که برای تهیه روان ملات سیمانی به کار می رود باید به صورت نسبت وزنی یعنی مقدار مایع به پودر خشک توسط تولید کننده مشخص شود.

حداقل ۲ kg روان ملات، به وسیله یک مخلوط کن که مشخصات آن در استاندارد EN 196-1:2005 ذکر شده، با تنظیم سرعت چرخش r/min (140 ± 5) و سرعت چرخش مداری r/min (62 ± 5) تهیه کنید.

مراحل زیر را انجام دهید:



- مایع را درون کاسه همزن ببریزید.
- پودر خشک را بر روی مایع پخش کنید.
- به مدت ۳۰ s مخلوط کنید.
- تیغه مخلوط کن را خارج کنید.

- به مدت 1 min اطراف تیغه و کاسه را تراشیده و درون کاسه بریزید.
- تیغه را در جای خود قرار داده و به مدت 1 min مخلوط کنید.

اگر در دستورالعمل تولیدکننده مشخص شده باشد، اجازه دهید روان ملات طبق آن آماده شود و سپس مخلوط کردن را به مدت 15 s دیگر ادامه دهید.

در مورد روان ملات‌های رزینی فعال، مطابق دستورالعمل تولیدکننده عمل گردد.

۸ آماده‌سازی آزمونه‌ها

یک تقسیم‌کننده (جداکننده) سخت از جنس پلاستیک (به عنوان مثال،^۱ PTFE) یا فلز به ضخامت 1 mm داخل هر خانه از قالب تقریباً در وسط به موازات سطوح انتهایی قرار دهید.

قالب آزمونه‌ها را بلافاصله بعد از تهیه روان ملات، به وسیله یک گیره بر روی میز ضربه‌زن محکم کنید.

با استفاده از یک وسیله مناسب (سرتاس)، اولین لایه از دولایه روان ملات را مستقیماً از درون کاسه همزن به درون خانه‌های قالب ریخته و پس از صاف و یکنواخت کردن آن، به وسیله دستگاه ضربه‌زن با 60 ضربه آن را متراکم کنید. در مرحله بعد دومین لایه روان ملات را طبق دستورالعمل بالا اضافه نموده و این لایه را نیز با $60\text{ ضربه دیگر متراکم کنید}$. قالب را به آرامی از روی میز ضربه‌زن برداشته و با استفاده از مalle صاف، مواد اضافی روی قالب را صاف و تراز کنید. روان ملات اضافی اطراف قالب‌ها را پاک کنید. روی قالب را با صفحه شیشه‌ای طبق استاندارد EN 196-1 بپوشانید.

قالب را به صورت مناسبی نشانه‌گذاری کرده و آن را بر روی یک سطح افقی و در شرایط استاندارد، $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ و رطوبت نسبی $(50 \pm 5)\%$ ، قرار دهید. بعد از 24 h با دقیق 1 mm با یکدیگر فاصله داشته باشند.

منشورهای تهیه شده را به مدت 27 روز تحت شرایط استاندارد به صورتی قرار دهید که از هر طرف حداقل 25 mm با یکدیگر فاصله داشته باشند.

شش آزمونه برای هر روان ملات تهیه کنید.

۹ تثبیت شرایط

آزمونه‌ها را به مدت 27 روز تحت شرایط استاندارد، $C (23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ و رطوبت نسبی $(50 \pm 5)\%$ ، قرار دهید.



۱۰ روش اجرای آزمون

۲۱ روز بعد از ساخت آزمونهای سطوح کناری آن را با یک درزگیر سیلیکونی خنثی درزگیری کنید، به طوری که نسبت به آب نفوذناپذیر شود. ۲۸ روز بعد از ساخت آزمونهای آن را با دقت 0.1 g وزن نموده و آنها را در یک سینی به صورتی قرار دهید که سطح بالایی آن به سمت پایین قرار گیرد، سپس آنها را در آب غوطه‌ور کنید به طوری که 5 mm تا 10 mm آب بالای آنها باشد. دقت کنید که سطح منشورها با یکدیگر در تماس نباشند. سطح آب را با اضافه کردن آب، ثابت نگه‌دارید.

بعد از 30 min نمونه‌ها را از آب خارج نموده و به سرعت به وسیله پارچه جاذب، خشک نموده و بلا فاصله وزن نمایید.

آزمونهای آب مجدداً درون سینی در آب قرار داده و بعد از گذشت 210 min عملیات فوق را تکرار کنید.

۱۱ ارزیابی و بیان نتایج

میزان جذب آب برای هر نمونه بعد از 30 min و 240 min بر حسب گرم طبق معادله ۱ محاسبه کنید.

$$W_{\text{mt}} = m_t - m_d \quad (1)$$

که در آن:

W_{mt} جذب آب بر حسب g ؛

m_d جرم آزمونهای خشک بر حسب g ؛

m_t جرم آزمونهای بعد از غوطه‌وری در آب بر حسب g ؛

میانگین حداقل سه آزمونه را حساب کنید.

۱۲ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل اطلاعات زیر باشد:



- ارجاع به این استاندارد ملی ایران؛

- تاریخ و محل نمونه برداری؛

- نوع روان ملات، نام یا علامت تجاری و نام تولیدکننده؛

- کد شناسایی آزمونهای آزمون؛

- جابجایی و انبارش نمونه‌ها قبل از آزمون؛
- شرایط آزمون؛
- تاریخ انجام آزمون؛
- میزان آب یا مایع مورد مصرف برای تهیه روان ملات؛
- نتایج آزمون (جذب آب به صورت منفرد و میانگین بعد از ۳۰ و ۲۴۰ min)؛
- هر عامل دیگری که می‌تواند بر روی نتیجه آزمون مؤثر باشد.

