

جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی

نشریه شماره ۵۹۹

وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت امور معادن و صنایع معدنی

دفتر نظارت و بهره‌برداری

<http://www.mimt.gov.ir>

معاونت نظارت راهبردی

امور نظام فنی

Nezamfanni.ir





بسمه تعالیٰ

ریاست جمهوری

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

۹۱/۱۰۸۵۳۴

شماره:

۱۳۹۱/۱۲/۱۹

تاریخ:

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

موضوع: فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و ماده (۶) آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی - مصوب سال ۱۳۵۲ و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۹/۴۲۳۳۹ ت/۳۳۴۹۷-۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت محترم وزیران)، به پیوست نشریه شماره ۵۹۹ امور نظام فنی، با عنوان «فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی» از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود.

رعایت مفاد این خابطه برای دستگاه‌های اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذی‌نفع نظام فنی و اجرایی، در صورت نداشتن ضوابط معتبر بهتر، از تاریخ ۱۳۹۲/۵/۱ اجباری است.

بهروز مرادی



اصلاح مدارک فنی

خواننده گرامی:

امور نظام فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این نشریه نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ابهام و اشکالات موضوعی نیست.

از این‌رو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایجاد و اشکال فنی مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید:

- ۱- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.
- ۲- ایجاد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.
- ۳- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.
- ۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این امور نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

پیش‌آپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه: تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علیشاه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، امور نظام فنی، مرکز تلفن ۳۳۲۷۱
Email:info@nezamfanni.ir web: <http://nezamfanni.ir>



بسمه تعالی

پیشگفتار

نظام فنی و اجرایی کشور (مصطفی شماره ۱۳۸۵/۴/۲۰ ت ۳۳۴۹۷ ه مورخ ۱۴۲۳۹۶ هیات وزیران) به کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری در قیمت تمام شده طرح‌ها را مورد تأکید جدی قرار داده است و این امور به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و نظام فنی اجرایی کشور وظیفه تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی طرح‌های توسعه‌ای کشور را به عهده دارد. ویژگی‌هایی که باعث می‌شود یک سنگ، کانی و یا ماده معدنی یا غیرمعدنی، در رده کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی قرار گیرد شامل زیبایی، رنگ، شفافیت، درخشش، استحکام، کمیاب بودن، ساخت و بافت، قابلیت تراش و پرداخت است. کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی خصوصیاتی از جمله زیبایی رنگ، شفافیت، کمیاب بودن، دوام و سختی بالا دارند و شامل الماس، زمرد، یاقوت سرخ، یاقوت کبود، توپاز و بریل هستند. کانی‌ها و سنگ‌های نیمه‌قیمتی فاقد تمام و یا قسمتی از خصوصیات کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی هستند، اما به دلیل زیبایی رنگ مورد توجه قرار می‌گیرند.

اكتشاف کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی در چهار مرحله شناسایی، پی‌جويي، اكتشاف عمومي و اكتشافات تفصيلي انجام مي‌گيرد. در مواردي مراحل شناسايي و پي‌جويي با هم و تحت عنوان مرحله پي‌جويي انجام مي‌شود و مراحل اكتشاف عمومي و تفصيلي نيز مي‌تواند در يك مرحله و با استانداردهای اكتشاف تفصيلي انجام شود. اين نشريه با عنوان "فهرست خدمات مراحل مختلف اكتشاف کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی" ویژگی‌های کلی کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی به همراه معیارهای شناخت و فهرست خدمات اكتشاف آن‌ها در مراحل چهارگانه اكتشافي ارياه مي‌کند.

با همه‌ی تلاش انجام شده قطعاً هنوز کاستی‌هایی در متن موجود است که إنشاءا... کاربرد عملی و در سطح وسیع این نشریه توسط مهندسان موجبات شناسایی و برطرف نمودن آن‌ها را فراهم خواهد نمود.

در پایان، از تلاش و جدیت جناب آفای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی و کارشناسان امور نظام فنی همچنین جناب آفای مهندس وجیه‌ا... جعفری محترم طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی بخش معدن کشور در وزارت صنایع و معادن، کارشناسان دفتر نظارت و بهره‌برداری معادن و متخصصان همکار در امر تهیه و نهایی نمودن این نشریه، تشکر و قدردانی می‌نماید. اميد است شاهد توفيق روزافزون همه‌ی اين بزرگواران در خدمت به مردم شريف ايران اسلامي باشيم.

معاون نظارت راهبردي

۱۳۹۱



مجری طرح

معاون امور معادن و صنایع معدنی - وزارت صنایع و معادن

آقای وجیه‌ا... جعفری

تهریه پیش‌نویس اصلی

آقای دکتر منصور قربانی

اعضای شورای عالی به ترتیب حروف الفبا

کارشناس ارشد مهندسی صنایع	معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری	خانم فرزانه آقامضانعلی
کارشناس مهندسی معدن	سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور	آقای بهروز برقا
کارشناس مهندسی معدن	وزارت صنایع و معدن	آقای وجیه‌ا... جعفری
کارشناس ارشد زمین‌شناسی	معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری	آقای عبدالعلی حقیقی
کارشناس ارشد زمین‌شناسی	وزارت صنایع و معدن	آقای عبدالرسول زارعی
کارشناس ارشد مهندسی معدن	سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور	آقای ناصر عابدیان
کارشناس ارشد مهندسی معدن	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	آقای حسن مدنی
کارشناس ارشد مهندسی معدن	سازمان نظام مهندسی معدن	آقای هرمز ناصرنیا

اعضای کارگروه اکتشاف به ترتیب حروف الفبا

کارشناس ارشد مهندسی معدن	سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران	آقای علی اصغرزاده
کارشناس مهندسی معدن	سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور	آقای بهروز برقا
دکترای پترولولژی	دانشگاه تربیت مدرس	آقای نعمت‌ا... رسیدنژاد عمران
کارشناس ارشد مهندسی معدن	سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور	آقای ناصر عابدیان
کارشناس ارشد زمین‌شناسی اقتصادی	وزارت صنعت، معدن و تجارت	آقای علیرضا غیاثوند
دکترای زمین‌شناسی اقتصادی	دانشگاه تربیت معلم	آقای عبدالمجید یعقوبپور

اعضای کارگروه تنظیم و تدوین به ترتیب حروف الفبا

دکترای مهندسی فرآوری مواد معدنی	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	آقای مهدی ایران‌نژاد
دکترای مهندسی مکانیک سنگ	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	آقای مصطفی شریفزاده
کارشناس ارشد زمین‌شناسی اقتصادی	وزارت صنعت، معدن و تجارت	آقای علیرضا غیاثوند
کارشناس ارشد مهندسی معدن	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	آقای حسن مدنی
دکترای زمین‌شناسی اقتصادی	دانشگاه تربیت معلم	آقای بهزاد مهرابی

اعضای گروه هدایت و راهبری پروژه

رئیس گروه امور نظام فنی	خانم فرزانه آقامضانعلی
کارشناس عمران امور نظام فنی	آقای علیرضا فلسفی
رئیس گروه ضوابط و معیارهای معاونت امور معدن و صنایع معدنی	آقای علیرضا غیاثوند



فهرست

صفحه

عنوان

فصل اول - کلیاتی در مورد کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی


۱-۱-آشنایی	۳
۱-۲-تعريف، رده‌بندی و ویژگی‌های کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی	۳
۱-۳-انواع تراش	۴
۱-۳-۱-تراش تخت	۴
۱-۳-۲-تراش ساده	۵
۱-۳-۳-تراش مرکب	۵
۱-۴-انواع کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی	۶
۱-۵-ویژگی‌های کانی‌شناسی و زمین‌شناسی	۷

فصل دوم - انواع ذخایر کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی

۱-۱-آشنایی	۱۷
۱-۲-شرایط کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی	۱۷
۱-۲-۱-ذخایر ماقمایی	۱۸
۱-۲-۲-ذخایر دگرگونی	۱۸
۱-۲-۲-۱-ذخایر رسوی	۱۹
۱-۲-۲-۲-ذخایر با منشا آلی	۱۹
۱-۳-گسترش کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی در زون‌های ساختاری ایران	۲۰
۱-۳-۱-زون‌های ساختاری زاگرس	۲۰
۱-۳-۲-زون البرز	۲۰
۱-۳-۳-زون ایران مرکزی	۲۰
۱-۳-۴-زون شرق ایران	۲۱
۱-۳-۵-زون سنتنچ - سیرجان	۲۱
۱-۴-پتانسیل‌های شناخته شده در استان‌ها	۲۱

فصل سوم - معیارها و راهنمایی‌های اکتشافی در کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی

۱-۱-آشنایی	۲۵
۱-۲-معیارهای زمین‌شناسی	۲۵
۱-۳-معیارهای ژئوشیمیایی	۲۵
۱-۴-معیارهای تاریخی	۲۶
۱-۵-معیارهای ژئوفیزیکی	۲۶
۱-۶-معیارهای دورسنجی	۲۷
۱-۷-معیارهای آزمایشگاهی و کارگاهی	۲۷
۱-۷-۱-روش‌های شناسایی	۲۸
۱-۷-۲-ابزارهای شناسایی	۲۸



فصل چهارم- فهرست خدمات مرحله شناسایی

۳۳.....	۱-۴ آشنایی
۳۳.....	۲-۴ جمع‌آوری اطلاعات
۳۳.....	۳-۴ مطالعات دفتری و ارزیابی اطلاعات موجود
۳۴.....	۴-۴ بازدیدهای صحرایی اولیه
۳۵.....	۵-۴ مطالعات آزمایشگاهی و کارگاهی در مرحله شناسایی
۳۵.....	۶-۴ تجزیه و تحلیل داده‌ها
۳۵.....	۷-۴ تهیه گزارش مرحله شناسایی

فصل پنجم- فهرست خدمات مرحله پی‌جوبی

۴۳.....	۱-۵ آشنایی
۴۳.....	۲-۵ جمع‌آوری اطلاعات
۴۳.....	۳-۵ مطالعات و بررسی‌های دفتری
۴۴.....	۴-۵ عملیات صحرایی
۴۵.....	۵-۵ مطالعات آزمایشگاهی و کارگاهی
۴۵.....	۶-۵ گزارش نهایی مرحله پی‌جوبی

فصل ششم- فهرست خدمات مرحله اکتشاف عمومی

۵۳.....	۱-۶ آشنایی
۵۳.....	۲-۶ جمع‌آوری داده‌ها
۵۴.....	۳-۶ مطالعات و بررسی‌های دفتری
۵۴.....	۴-۶ عملیات اکتشافی
۵۴.....	۵-۶ پردازش داده‌ها و تلفیق آن‌ها
۵۵.....	۶-۶ ساختار گزارش نهایی

فصل هفتم- فهرست خدمات مرحله اکتشاف تفصیلی

۶۱.....	۱-۷ آشنایی
۶۱.....	۲-۷ جمع‌آوری اطلاعات
۶۱.....	۳-۷ مطالعات و بررسی‌های دفتری
۶۱.....	۴-۷ عملیات صحرایی
۶۲.....	۵-۷ مطالعات آزمایشگاهی
۶۲.....	۶-۷ مطالعه و پردازش داده‌ها
۶۳.....	۷-۷ ساختار گزارش نهایی



فصل ۱

کلیاتی در مورد کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی



۱-۱- آشنایی

کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی موادی هستند که از دیرباز، ارزشمند بوده‌اند و به عنوان زیورآلات به کار گرفته شده‌اند. علاوه بر مصارف زینتی، این مواد در صنعت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و بعضی از آن‌ها در صنعت با روش مصنوعی نیز تهیه می‌شوند.

از حدود ۴۰۰۰ کانی شناخته شده تنها ۱۰۰ کانی وجود دارد که در ردیف جواهرات قرار می‌گیرند. برخی از این کانی‌ها بومی یک سرزمین و متعلق به یک کشور هستند. مثلاً چین با یشم، افغانستان با لعل و لاپیس لازولی، تانزانیا با تانزانیت، بولیوی با بولینیت، بربیل با آمازونیت، زیمباوه با وردانیت، ایران با فیروزه و مروارید، کلمبیا با زمرد، کنگو با دیوپتاز و آفریقای جنوبی با الماس شناخته می‌شوند.

۱-۲- تعریف، رده‌بندی و ویژگی‌های کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی

ویژگی‌هایی که باعث می‌شود یک سنگ، کانی و یا ماده معدنی یا غیرمعدنی، در رده کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی قرار گیرد عبارتند از:

- زیبایی، رنگ، شفافیت و درخشش
- استحکام
- کمیاب بودن
- ساخت و بافت
- قابلیت تراش و پرداخت

کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی ذاتاً ارزش دارند و از چند قیراط تا بیشتر قابل عرضه به بازار هستند. این دسته از مواد معدنی با اندکی فرآوری در آن‌ها مانند تراش، پرداخت، رنگ‌آمیزی و نظایر آن‌ها چندین برابر ارزش افزوده پیدا می‌کنند.

کانی‌ها و سنگ‌های نیمه‌قیمتی عموماً به صورت سنگ‌جوری و محصولات جانبی معادن وارد بازار می‌شوند. کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی در مقایسه با سایر مواد معدنی روش پی‌جویی متفاوتی دارند. سهولت در جابه‌جایی و حمل و نقل از جمله امتیازات این کانی‌ها است.

از دیگر موارد ارزشمندی این مواد معدنی هزینه پایین ایجاد کارگاه‌های تراش و پرداخت آن‌ها است. همچنین در مورد این نوع از مواد معدنی مشکلات زیستمحیطی در هنگام استخراج و فرآوری آن‌ها کمتر است.

الف- کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی: کانی‌ها و سنگ‌هایی که خصوصیاتی از جمله زیبایی رنگ، شفافیت، کمیاب بودن، دوام و سختی بالا دارند و شامل الماس، زمرد، یاقوت سرخ، یاقوت کبود، توپاز و بریل هستند.



ب- کانی‌ها و سنگ‌های نیمه‌قیمتی: آن دسته از کانی‌ها و سنگ‌هایی که فاقد تمام و یا قسمتی از خصوصیات کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی هستند، اما به دلیل زیبایی رنگ مورد توجه هستند.

گوهر^۱ که به عنوان کانی یا سنگ قیمتی یا نیمه‌قیمتی تعریف می‌شود پس از پرداخت، پولیش و تراش به عنوان جواهر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در پاره‌ای از موارد سنگ‌های خاصی همچون لایپس لازولی و کانی‌های آلی همچون کهربا با اینکه کانی نیستند اما به عنوان جواهر به کار می‌روند.

این رده‌بندی جامع نیست زیرا اگر ارزش اقتصادی مینا قرار گیرد، برای این کار مرزی نمی‌توان مشخص کرد و چه بسا یک سنگ قیمتی یا نیمه‌قیمتی با کاری که یک هنرمند روی آن انجام می‌دهد، بهایی بیش از الماس پیدا کند. بنابراین، علاوه بر نوع کانی و ذات آن، نوع تراش و پرداخت هم در ارزشمند شدن کانی مهم است.

۱-۳-۱- انواع تراش

کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی در اثر پرداخت ارزش افزوده قابل توجهی پیدا می‌کنند. عمل تراش و نوع تراش که بر روی یک کانی یا سنگ خام انجام می‌گیرد سنگ یا کانی را ارزشمند می‌سازد.

انواع تراش‌ها که بر روی سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی انجام می‌گیرد به سه گروه تراش تخت^۲، تراش ساده^۳ و تراش مرکب^۴ تقسیم می‌شوند.

۱-۳-۱-۱- تراش تخت

این تراش معمولاً در مورد کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و شفاف به کار می‌رود و دو نوع متدائل آن تراش برليان (مخصوص الماس) و تراش پله‌ای یا زمردگونه است (شکل ۱-۱).

- تراش هشت صفحه‌ای: این تراش مخصوص بلورهای بسیار ریز الماس است. نگین‌هایی که حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ عدد از آن‌ها یک قیراط وزن داشته باشد.

- تراش رز: تراشی بدون صفحه اصلی تاج و صفحات زیرین پاویلیون است. تعداد صفحات و زوایای آن نسبت به هم متغیر است. امروزه این تراش به دلیل جلای کمی که ایجاد می‌کند، چندان مورد استفاده نیست.

- تراش پله‌ای: از صفحات موازی با لبه‌های نگین که از حلقه کمرنگی به طرف بالا و پایین با شبیه تند تراشیده می‌شود و قسمت تحتانی نگین اغلب دارای سطوح بیشتری است. از این تراش بnderت در تراش الماس استفاده می‌شود.

- تراش زمردگونه: نوعی از تراش پله‌ای است. دارای صفحات هشت ضلعی بوده و خاص تراش زمرد است.

- تراش مسطح: ساده‌ترین نوع تراش پله‌ای است و برای درست کردن مهر و انگشت‌های ساده برای آقایان به کار می‌رود.

1- Gem or gemstone

2- Faceted cut

3- Plain cut

4- Mined cut



۱-۳-۲- تراش ساده


به شکل یک صفحه صاف یا انحنای (کابوشن) است که قسمت بالای آن گندی شکل است این تراش برای عقیق و سنگ‌های مات مناسب است.

تراش کابوشن: قدیمی‌ترین نوع تراش است. مهم‌ترین نوع تراش ساده است. قسمت بالای آن گندی شکل و قسمت تحتانی آن صاف و یا تا حدودی محدب است. این تراش خاص کانی‌ها و سنگ‌های کدر است.

۱-۳-۳- تراش مرکب

قسمت بالای نگین دارای یک صفحه بزرگ و مسطح است و قسمت پایین دارای صفحات متعدد است یا به صورت برعکس یعنی در بالا صفحات متعدد و در پایین از یک صفحه تشکیل شده است. این نوع تراش مناسب برای تراش یاقوت سرخ و زمرد است.

شکل ۱-۲- برخی از اشکال و تراش‌های کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۱- برخی از تراش‌های رایج در مورد کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی





شکل ۱-۲- برخی از اشکال و تراش‌های کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی

۱-۴- انواع کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی

کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی متنوعی در دنیا وجود دارند که در دسته‌های مختلف رده‌بندی می‌شوند. در این نشریه به مهم‌ترین کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی اشاره می‌شود و ویژگی‌هایی که در شناخت و اکتشاف آن‌ها مفید است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس به انواع کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی که در ایران یافت می‌شوند، اشاره خواهد شد. مهم‌ترین کانی‌هایی که در گروه کانی‌های قیمتی قرار می‌گیرند، عبارتند از:

- الماس

- یاقوت

1- Round brilliant

2- Oval

3- Emerald cut (Rectangular step-Cut)

4- Cushion cut (Antique cushion)

5- Square cut

6- Princess cut

7- Cabochon

8- Pear shape

9- Marquise (Navette)

10- Trilliant cut

11- Heart shape

12- Buff top (cabochon top and faceted bottom)

13- Opposed bar

14- Radiant cut

15- Beads



- یاقوت سرخ

- یاقوت کبود (سافیر)

- توپاز

- بریل (زمرد)

- فیروزه

- لعل

کانی‌ها و سنگ‌های نیمه‌قیمتی در جدول ۱-۱ دسته‌بندی شده‌اند.

جدول ۱-۱- دسته‌بندی کانی‌ها و سنگ‌های نیمه‌قیمتی

سنگ‌های نیمه‌قیمتی	کانی‌های نیمه‌قیمتی
ابسیدین	کوارتز (در کوهی)
	آگات‌ها (عقیق)
	آمیسیت (گمسن)
دونیت	گروه گارنت
یشم	گروه تورمالین
ژاسپروئید	سیلیکات‌های آلومنین (آندالوزیت، دیستن و سیلیمانیت)
	گروه اپیدوت
مرجان (سنگ آلی)	دمورتیریت
	TiO ₂ پلیمرهای
آمازونیت	فلوئوریت
	اسپینل (کرومیت و منیتیت)
کربنات منگنزدار	فلدسبات
	پیروکسن‌ها
ردوکروزیت	زیرکن
	کربنات‌های مس (مالاکیت و آزوریت)
تازرانیت، لاپیس لازوریت، بولونیت، دیوپتاز، واریسايت	اسپات ایسلند
	گروه مواد آلی (کهربا و شبق)
*	

* خیلی از سنگ‌ها هستند که رنگ زیبا داشته و می‌توانند هنگام پرداخت توسط هترمندان گوهرتراش یا مجسمه‌تراش ارزش قیمتی یا نیمه‌قیمتی پیدا کنند.

۱-۵- ویژگی‌های کانی‌شناسی و زمین‌شناسی

در جدول ۲-۱ ویژگی‌های کلی کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی به همراه معیارهای شناخت و اکتشاف آن‌ها آورده شده است. در جدول ۳-۱ چک‌لیست انواع کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی آورده شده است.



جدول ۲-۱- مشخصات کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی

نام فارسی	رنگ	ضریب شکست	رخ	سختی در مقیاس موس	سیستم تبلور	جرم مخصوص	محیط پیدایش	کانی‌های همراه	پراکندگی جغرافیایی	کانی مشابه
اپدوت ^۱	سبز مغز پسته‌ای تا سبز مایل به زرد	۱,۷۱۴-۱,۷۷۶	کامل در یک جهت	۶-۷	منوکلینیک	۳/۴	در شرایط دگرگونی ناحیه‌ای رخساره - اپدوت - آمفیولیت، بخش بالای رخساره شیست سبز	گارنت‌های سرشار از کلسیم، دیوپسید، وزووپانیت، کلسیت	تریش، فرانسه، ایتالیا، آمریکا، آسکا، ایران (قم - خمین - گلپایگان)، مکزیک، اتریش، نروژ، موزامبیک	تازه‌بیت، تازه‌نیت، ایدوکراز
اسپیارتین ^۲ (گارنت)	قهوة‌ای مایل به قرمز، نارنجی	۱,۷۹۵-۱,۸۱۵	ناقص	۷-۷,۵	کوبیک	۴,۱۲-۴,۲	برخی پگماتیت‌ها، در محیط‌های اسکارنی، شیست میکادار، شیست هورنبلندار، گایاس	استارولیت، کلربیت، آمفیول، فلدسپات، آکالان، اکینولیت	سریلانکا، آمریکا، جمهوری ماداگاسکار، سوئد، شمال سمنان	اسپینل، شیشه
اسپودومن	آبی، زرد تا سبز (بنفس: کوتزیت، سبز زمردی: هیدنیت، سفید، خاکستری، صورتی)	۱,۶۵-۱,۶۸	تعداد رخ‌ها کامل	۶,۵-۷	منوکلینیک	۳,۱۳-۳,۲	پگماتیت‌های سرشار از لیتیم	بیوتیت، تورمالین، فلدسپات، کوارتز	برزیل، ماداگاسکار، برمه، کانادا، شوروی سابق، آمریکا	ایوکریپتیت
آگات ^۳ (عیقیق)	خاکستری، قهوه‌ای، صورتی، بی‌رنگ	۱,۵۳۰-۱,۵۴۳	ندارد.	۷	تری‌گونال	۲,۵۸-۲,۶۴	در شکاف و حفره سنگ‌های آذرین بیرونی	اپال، زئولیت، کوارتز، میکاها	آلمن، آمریکا، اروگوئه، برزیل، هند، چین، مکزیک، ایتالیا، ماداگاسکار، اسکاتلنده، مصر، ایران	شیشه، پلاستیک، اونیکس مکزیکی

1- Epidote ($\text{Ca}_2(\text{Al}-\text{Fe})\text{Al}_2[\text{O}/\text{OH}/\text{SiO}_4/\text{Si}_2\text{O}_7]$)


2- Spessartine ($\text{Mn}_3\text{Al}_2\text{Si}_3\text{O}_{12}$)

3- Agate (SiO_2)



ادامه جدول ۱-۲- مشخصات کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی

نام فارسی	رنگ	ضریب شکست	دخ	سختی در مقیاس موس	سیستم تبلور	جرم مخصوص	محیط پیدایش	کانی‌های همراه	پراکندگی جغرافیایی	کانی مشابه
آلماندین ^۱ (گارنت)	قرمز با زمینه بنفش	۱,۷۸-۱,۸۱	ناقص	۷/۵	کوبیک	۴,۲۰-۳,۹۵	دگرگونی، پگماتیت‌ها، گارنت شیستهای، گارنت (معمولًا در سنگ‌های دگرگونی در نتیجه دگرگونی ناحیه‌ای ایجاد می‌شوند)	استارولیت، کلریتوفید، آمفیبول، فلدسپات آلکالن، اکتینولیت	سریلانکا، هند، افغانستان، بربزیل، اتریش، چک و اسلواکی	اسپینل، گارنت، پیروپ
آمتیست ^۲	بنفش	۱,۵۵	ندارد.	۷	تریگونال	۲,۵۶-۲,۶۶	در پگماتیت‌ها و رگه‌های هیدروترومال، به صورت زئود	گروه کوارتز	برزیل، اورال، روسیه، کانادا، سریلانکا، هند، ماداگاسکار، اروگوئه، آمریکا، زامبیا، آلمان، استرالیا، در داخل پاره‌ای از آندزیت‌ها در ایران	بریل، فلوریت، کتریت، اسپینل، توپاز، تورمالین
آندرادیت ^۳ (گارنت)	سبز مایل به زرد، (نوع سبز زمردی، دماتوئید)	۱,۸۶-۱,۸۹	ناقص	۶,۵-۷	کوبیک	۳,۸۴	سنگ‌های دگرگونی، سنگ‌های آهکی ناخالص دگرگون شده	استارولیت، کلریتوفید، آمفیبول، فلدسپات آلکالن، اکتینولیت	ایتالیا، نروژ، آمریکا، آلمان، سوروی سابق	سایر گارنت‌ها، گروسولار، پریدوت، زمرد، اسپینل، تورمالین، ایدوکراز
بریل ^۴	قرمز، بنفش	۱,۵۶-۱,۵۹	ناقص یا ندارد.	۷,۵-۸	هگزاگونال	۲,۶۵-۲,۸	در سنگ‌های گرانیتی یا در پگماتیت‌ها، به ندرت در شیستهای دگرگونی ناحیه‌ای، شیست میکادار و همراه با کانی‌های قلع، گرایزن و رخسارهای دما بالای بیوتیت شیست	کوارتز، تورمالین، توپاز، میکای لیتیم‌دار، کاسیتیریت، اسپودومون، کلومنیت، تاتالتیت	برزیل، افغانستان	کوردیریت، تورمالین

1- Almandine ($\text{Fe}_3\text{Al}_2[\text{SiO}_4]_3$)2- Amethyst (SiO_2)3- Andradite ($\text{CaFe}_2(\text{SiO}_4)_3$)4- Beryl ($\text{Be}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_3)_6$)

فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی

ادامه جدول ۱-۲-مشخصات کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی

نام فارسی	رنگ	ضریب شکست	رخ	سختی در مقیاس موس	سیستم تبلور	جرم مخصوص	محیط پیدایش	کانی‌های همراه	پراکندگی جغرافیایی	کانی مشابه
آکوامارین ^۱ (بریل)	آبی، سبز، آبی روشن	۱,۵۶-۱,۵۹	ناقص	۷,۵-۸	هگزاگونال	۲,۶۵-۲,۸	در سنگ‌های گرانیتی یا در پگماتیت‌ها، به ندرت در شیسته‌های دگرگونی ناحیه‌ای، شیسته‌های میکادار و همراه با کانه‌های قلع، نهشتله‌های هیدرولترمال دما بالا (گرایزن)، رخساره‌های متوسط تا بالای بیوتیت‌شیست	کوارتز، تورمالین، توپاز، میکای لیتیم‌دار و کاسیتیریت، اسپودومن، کلومبیت، تانالتیت	برزیل (میناس گراس، باهینا، اسپرتیوسانتو)، ایتالیا، ماداگاسکار، کوه‌های اورال روسیه، هند، ایرلند، ایران (همدان، گرانیت مشهد) در حوالی خواجه مراد، افغانستان	
زمرد ^۲ (بریل)	سبز، زرد	-۱,۵۸۲ ۱,۵۷۶	ندارد	۷,۵-۸	هگزاگونال	۲,۶۷-۲,۷۸	در سنگ‌های گرانیتی یا در پگماتیت‌ها، به ندرت در شیسته دگرگونی ناحیه‌ای، شیسته میکادار، همراه با کانی‌های قلع، گرایزن، رخساره‌های دما بالای بیوتیت‌شیست	کوارتز، تورمالین، توپاز، میکای لیتیم‌دار، کاسیتیریت، اسپودومن، کلومبیت، تانالتیت	(معدن موزو) و زمرد (شیور (کلمبیا)، برزیل (باهیا، گویاپس، میناس گراس)، زیماواه، آفریقای جنوبی، هند، افغانستان	دماتتوئید، دیپوپسید، پریدوت، تورمالین سبز، گارنت سبز
توپاز ^۳	بی‌رنگ، زرد، مایل به قرمز، زرد عسلی، قهوه‌ای طلایی، نارنجی، صورتی، آبی	۱,۶۱-۱,۶۹	کامل	۸	اورتروموبیک	۳,۴-۳,۶	پگماتیت‌های وابسته به توده‌های نفوذی اسیدی تا متوسط، پگماتیت‌های غنی از مواد فومورویی، کاکوهای گدازه‌های ریولیتی، رگه‌های هیدرولترمالی، پگماتیت‌های گرانیتی، گرایزن، به دلیل سختی بالا در پلاسراها	تورمالین، بریل، کاسیتیریت، کوارتز، میکا، فلدسپات، آپاتیت، بروکیت، فلوریت، کانی‌های تنگستن	روسیه (سیبری و کوه‌های اورال)، اوکراین، سریلانکا (میناس گراس)، برزیل، پاکستان، ایرلند، برمه، استرالیا، ایران (رگه‌های پگماتیتی الوند، ژاپن، ماداگاسکار، ایتالیا، آمریکا (کلرادو)، انگلستان، کانادا	بریل، کوارتز

1- Aquamarine ($\text{Be}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_3)_6$)

2- Emerald ($\text{Be}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_3)_6$)

3- Topaz ($\text{Be}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_3)_6$)



ادامه جدول ۲-۱- مشخصات کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی

نام فارسی	رنگ	خرابی شکست	رخ	سختی در مقیاس موس	سیستم تبلور	جرم مخصوص	محیط پیدایش	کانی‌های همراه	پراکندگی جغرافیایی	کانی مشابه
تورمالین	متغیر و تابع ترکیب شیمیایی	۱,۶۰-۱,۶۱	ندارد	۷-۷/۵	هگزاگونال، تری گونال	۳,۰۲-۳,۲۶	سنگ پگماتیتی و دگرگونی، گرانیت‌های تورمالین‌دار، پگماتیت‌ها و آپلت‌هایی که گرانیت را قطع می‌کنند.	توبیار، میکائی لیتیم‌دار، فلدسپات‌ها، کاسیتریت، فلوریت، اسپودومن، آپاتیت	ایتالیا، بروزیل، روسیه (اورال)، سریلانکا، نامیبیا، موزامبیک، آمریکا (کالیفرنیا، نیوپورک)، ایران	پریدوت، بریل، گارنت، کرندوم، شیشه
روتیل	قهوهای مایل به قرمز	۲,۶۱	مشخص	۶-۶/۵	تتراگونال	۴,۱۸	سنگ‌های گرانیتی، گرانیت پگماتیت، گنیس، میکاشیست، کربنات‌های دگرگون شده و دولومیت	ایلمنیت، منیت، زیرکن، مونازیت، کوارتز	فرانسه، سویس، استرالیا، آمریکا، بروزیل، ایتالیا، مکزیک، نروژ	استیشیوویت
رودونیت (پیروکسن منگنزدار)	قرمز تیره، قرمز روشن با ادخال‌های دندریتی اکسید منگنز	۱,۷۲-۱,۷۵	کامل	۵,۵-۶/۵	منوکلینیک	۳,۴-۳,۷۴	در کانسارهای منگنز و سازندهای آهن سرشار از منگنز	برمه، استرالیا، بروزیل، مکزیک، آمریکا، ایتالیا، هند، ماداگاسکار، آفریقای جنوبی، انگلستان، ژاپن، نیوزلند	پودوکروزیت	پودوکروزیت، توپیت، اسپسارتین، اسپینل، تورمالین، پیرکسماژنژیت
زیرکن	بی‌رنگ، زرد، قهوهای، نارنجی، قرمز، آبی، بنفش، سبز	-۱,۹۸۷ ۱,۷۷	ناقص	۶,۵-۷/۵	تتراگونال	۳,۹-۴/۷	سنگ‌های آذرین به ویژه گرانیت، گرانوپوریت، سینیت، موتوزوئیت و سینیت‌های نفلین‌دار و پلاسراها	طلاء، کوارتز، بیوپیت، هورنبلند، نفلین، آپاتیت	آمریکا، سریلانکا، کاتادا، ایران (همدان)	توریت، توبیار، آکمامارین
سنگ خورشید ^۱ (فلدسبات)	نارنجی، قرمز قهوهای، بی‌رنگ	۱,۵۳-۱,۵۵	کامل	۶-۶/۵	تری کلینیک	۲,۷۷	سنگ‌های آذرین، پگماتیت‌ها، دگرگونی، آرکوز و گریواک	کوارتز، بیوپیت، پیروکسن، الیوین	بروزیل، سریلانکا، آمریکا، استرالیا، برم، هند، تانزانیا	شیشه، آواتورین
سنگ ماه ^۲ (فلدسبات)	سفید تا خاکستری	-۱,۵۲۵ ۱,۵۲	کامل	۶-۶/۵	تری کلینیک	۲,۷۷	سنگ‌های آذرین، پگماتیت‌ها، دگرگونی، آرکوز و گریواک	کوارتز، بیوپیت، پیروکسن، الیوین	بروزیل، سریلانکا، آمریکا، استرالیا، برم، هند، تانزانیا، ایران (شمال مشکین شهر)	شیشه، کلسیدونی، اوپال

- 1- Sun stone
2- Moon stone



ادامه جدول ۱-۲- مشخصات کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی

نام فارسی	رنگ	ضریب شکست	رخ	سختی در مقیاس موس	تبلور	سیستم	جرم مخصوص	محیط پیدایش	کانی‌های همراه	پراکندگی جغرافیایی	کانی مشابه
فلوریت	بی‌رنگ، قرمز، نارنجی، زرد، سبز و آبی	۱,۴۳۴	کامل	۴	کوبیک	۳/۱۸	رگه‌های هیدروترمال، دولومیت و سایر سنگ‌های آهکی	فلزی به ویژه کانی‌های سرب و نقره و باریت	آلمن، انگلستان، سویس، نروژ، آفریقای جنوبی، چین، اسپانیا، تایلند، ایران (پاچی‌میانا، سق، غرب ایگوران)	آلمان، انگلستان، سویس، نروژ، آفریقای جنوبی، چین، اسپانیا، تایلند، ایران (پاچی‌میانا، سق، غرب ایگوران)	زمرد با نوع سبزرنگ، اسپینل نوع بنفش و قرمز کمرنگ
فیروزه	آبی- سبز	۱,۶۱-۱,۶۵	ندارد.	۶	تری کلینیک	۲,۶-۲,۸۳	زون اکسیدی کانسارهای مس در آندزیتها، درون سنگ‌های تراکیتی، به صورت ثانوی در رگه‌های کوچک و دایک‌های کوچک	کانی‌های اسیدی مس، کانی‌های دگرسانی (آرژیلیکی)	آیران (نیشابور)، آمریکا، افغانستان، استرالیا، چین، اسرائیل، تانزانیا، تبت، مکزیک، ترکمنستان، انگلستان، شیلی، تاجیکستان	آماتریکس، آمازونیت، کریزوکولا، همی‌مورفت، لازولیت، سرپانتین، اسمیت‌زونیت	
کرومیت (اسپینل)	سیاه آهنهای مایل به قهوه‌ای	۲,۱۶	۵/۵	کوبیک (هگزا) (اکتاهدرال)	۴,۶	در سنگ‌های پریوتوئی و فوق بازیک، به همراه سنگ‌های سرپانتینی حاصل از دگرسانی کانی‌های همراه الیوین، سرپانتین و کرووندم	منیزیوکرومیت	آفریقای جنوبی، سوروی ساق، آلبانی، زیمانوه، ایران	منیتیت	آفریقای جنوبی، سوروی ساق، آلبانی، زیمانوه، ایران	منیزیوکرومیت
کوارتز ^۱	خاکستری، قهوه‌ای، صورتی، بی‌رنگ	-۱,۵۴۳ ۱,۵۳۰	ندارد	۷	تری گونال	۲,۵۸-۲,۶۴	در شکاف و حفره سنگ‌های اذرین بیرونی و درونی، در رگه‌های هیدروترمال	اپال، زئولیت، کلسیت، کلسدوئن	برزیل، سویس، استرالیا، فرانسه، ایتالیا، آمریکا	شیشه، پلاستیک، اونیکس مکزیکی	
کیانیت ^۲	آبی به سمت مرکز بلور تیره‌تر، گاهی سفید، خاکستری، سبز	-۱,۷۳۲ ۱,۷۱۵	کامل	۵-۷ (متغیر در سطوح مختلف)	تری کلینیک	۳,۵-۳,۶۴	در محیط‌های دگرگونی ناحیه‌ای سنگ‌های پلیتی، در اکلوژیست، لوله‌های کیمیریتی حاوی گارنت، اومگاسیت، کیانیت	گارنت، استارولیت، کرندوم	سویس (سنگ گوتارد)، اتریش (بیترول)، فرانسه، هندوستان، کنیا، کارولینای شمالی و جورجیای آمریکا، ایران (همدان و ملایر)	آکوامارین، یاقوت کبود	

1- Quartz (SiO_2)2- Kyanite (Al_2SiO_5)

ادامه جدول ۱-۲- مشخصات کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی

نام فارسی	رنگ	ضریب شکست	رخ	سختی در مقیاس موس	سیستم تبلور	جرم مخصوص	محیط پیدایش	کانی‌های همراه	پراکندگی جغرافیایی	کانی مشابه
پیروپ ^۱ (گارنت)	قرمز با زمینه قهوه‌ای	۱/۷۳-۱/۷۶	ناقص	۷-۷/۵	مکعبی، کوبیک	۳/۶۵-۳/۸۰	سنگ‌های دگرگونی پایین تا بالا در پگماتیت‌ها، سنگ‌های اوپال‌بازیک مانند پریدوتیت و کیمبریلت و سرپاتین	استارولیت، کلریتوئید، آمفیبول، فلدسپات، آلکالن، اکتینولیت	چک و اسلواکی، آفریقای جنوی، استرالیا، بزریل، زامبیا، تانزانیا، آریزونای آمریکا، بوهمیا	آلماندین، اسپینل، پیروپ، انواع مصنوعی، شبشه
گروسولا ^۲ (گارنت)	سبز مایل به قهوه‌ای، قرمز، قهوه‌ای، سیاه	۱/۷۴-۱/۷۶	ناقص	۷	کوبیک	۳/۶۱	سنگ‌های دگرگونی پایین تا بالا، در سنگ‌های آهکی ناخالص بر اثر دگرگونی تاحیه‌ای یا همبوری به وجود می‌آید.	استارولیت، کلریتوئید، آمفیبول، فلدسپات، آلکالن، اکتینولیت	ایران (رسنجان)، سریلانکا، رومانی، کانادا، ایتالیا، آمریکا، نروژ، مکزیک، مجارستان	انواع مصنوعی، شبشه، اسپینل
لابرادریت (فلدسپات)	خاکستری همراه با آبی با بازه‌ای از رنگ‌ها	۱/۵۲	کامل	۶-۶/۵	تری‌کلینیک	۲/۵۶	سنگ‌های آذرین درونی، دگرگونی، آرکوز و گریوک	کوارتز، بیوتیت، پیروکسن، الیوین	لابرادر (کانادا)، استرالیا، فنلاند، نروژ	زاد، فیروزه
لاجورد	لاجوردی، آبی تیره و روشن	۱/۸۵-۱/۷۲	کامل	۳/۵-۴	مونوکلینیک	۳/۷-۳/۹	معدن مس در تاجیه اکسیداسیون، در قسمت‌های اکسیده شده رگه‌های مس، معمولاً همراه با سنگ آهک	مالاکیت، کوپریت، مس طبیعی، لیمونیت، کلسیت، کالکوسیت، کربزوکولا	استرالیا، شیلی، آفریقا، چین، تاجیکستان، فرانسه، رومانی، یونان، آمریکا	لاپس لازولی، لازوریت، سودالیت
مالاکیت ^۳	سبز روشن، سبز زمردی، سیاه تا سبز	-۱/۹۰۹ /۶۵۵	کامل	۳/۵-۴	منوکلینیک منشوری	۳/۷۵-۳/۹۵	در بخش‌های اسیدی رگه‌های مس، زون‌های اکسیدی ذخایر مس، گاه در نهشته‌های ماسه سنگ	آزوریت، کوپریت، مس طبیعی، کالکوسیت	کوه‌های اورال، استرالیا، زئیر (کاتانگا)، آمریکا (آریزونا)، فرانسه (چسی)، آلمان (بتزدورف)، نامیبیا (تسوموب)، کنگو، رومانی (زبانیا)	بروکانتیت، کربزوپهارس، سنگ‌های قیمتی سبز رنگ کدر

1- Pyrope ($Mg_3Al_2[SiO_4]_3$)2- Grossular ($Ca_3Al_2(SiO_4)_3$)3- Malachite ($Cu_2Co_3(OH)_2$)

فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی

ادامه جدول ۱-۲- مشخصات کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی

نام فارسی	رنگ	ضریب شکست	رخ	سختی در مقیاس موس	سیستم تبلور	جرم مخصوص	محیط پیدایش	کانی‌های همراه	پراکندگی جغرافیایی	کانی مشابه
منیتیت (اسپینل)	سیاه آهنج	-	بلور آن (کامل)	۶	کوبیک (هگزاکتاہدراال)	۵/۱۸	در اغلب سنگ‌های آذرین به صورت کانی فرعی	کرومیت	سوئد، آفریقای جنوبی، شوروی سابق	مگنزیو فربیت، جاکوپیت، اولواسپینل
یشم (جید)	سفید، زرد، سیاه، ارغوانی،	۱,۶۵-۱,۶۸	-	۶-۶,۵	دارای دو کانی منوکلینیک	۳,۳-۳,۵	سنگ‌های گلوکوفان دار و کوارتز‌آدوبیت دار	چین، برمه، گواتاما، ژاپن، آمریکا	گلوکوفان، لاوسونیت، اپیدوت، پمپله‌ایت	تفریت، کالسدونی، اونیکس، وزوویانیت، گروسولار

۳- چکلیست انواع کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی

بریل						توپاز	یاقوت		الماس			انواع کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی
							یاقوت کبود ^۲	یاقوت سرخ ^۱				
پلیمرف‌های TiO_2	فیروزه	گروه اپیدوت	سیلیکات‌های آلومین			گروه تورمالین	گروه گارنت		گروه سیلیس			کانی‌های نیمه‌قیمتی
گروه موادآلی	اسپات ایسلند	کربنات‌های مس	سیلیمانیت	دیستن	آندازولیزیت	زیرکن	فلادسپات	اسپینل	آماتیست (گمسست)	آکات‌ها (عقيق)	کوارتز (ذرکوهی)	
شقق	کهربا	مالاکیت آزوریت	پیروکسنتیت‌ها	پیروکسنتیت‌ها	کرومویت	یشم	دونیت	ابسیدین	فلوئوریت			سنگ‌های نیمه‌قیمتی
		سرپانتین‌ها	مرجان	ژاسپروئید	یشم							

1- Ruby

2- Sapphire



۲ فصل

انواع ذخایر کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی



۱-۲- آشنایی

اکتشاف کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی در چهار مرحله زیر انجام می‌گیرد:

- مرحله شناسایی

- مرحله پی‌جویی

- مرحله اکتشاف عمومی

- مرحله اکتشافات تفصیلی

در مواردی مراحل شناسایی و پی‌جویی در مورد کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی با هم و تحت عنوان پی‌جویی انجام می‌گیرد و مراحل اکتشاف عمومی و تفصیلی نیز می‌تواند در یک مرحله و با استانداردهای اکتشاف تفصیلی انجام گیرد. قبل از هر اقدام اکتشافی باید اطلاعات جامعی درباره زمین‌شناسی و خاستگاه ماده معدنی گردآوری و مورد ارزیابی قرار گیرد. ابتدا به خاستگاه کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و سپس به خلاصه‌ای از وضعیت آن‌ها در ایران اشاره می‌شود.

۲-۲- شرایط کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی

سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی خاستگاه‌های گوناگونی دارند و در طیف بسیار گسترده‌ای از فشار و دما تشکیل می‌شوند (جدول ۲-۱).

۱). به طور کلی کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی در شرایط ماقمایی، دگرگونی، رسوبی و آلی تشکیل می‌شوند.

جدول ۱-۲- شرایط تشکیل کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و مثال‌هایی از ایران

منشا آلی	منşa رسوبی	منشا دگرگونی	منشا ماقمایی				
مرجان‌ها و صدف‌های خلیج‌فارس و جزایر پیرامون بندرعباس، زاگرس	پلاسرهای: گارنت با غرب اسفندقه، پیروکسن‌های جزیره اسلامی (دریاچه ارومیه)	سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی اسکارنی محلول‌ها غار ژیپسی در معدن کوه سورمه فارس، آرگونیت‌های معدن دره زنجیر یزد	سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی اسکارنی اسکارن‌های کوه گبری رفسنجان، اسکارن‌های تفت یزد، کانی‌های دگرگونی و اسکارن منطقه اهر	سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی از نوع مناطقی با دگرگونی تا رخساره آمفیبولیت: گارنت و کیانیت‌های زون سندنج- سیرجان، مناطق قزوه، ستقر، ازندیران، سوریان، توک، حاجی‌آباد، شاندمن- گشت، اثارک، ساغند، پشت‌بادام، منطقه تکاب و اکلوژیت‌های بیرجند	ماگمایی- اسکارنی گارنت‌های اسفندقه (باغ‌برج)، گارنت‌های اووارویتی ناحیه تکاب و خوی	ماگمایی- پگماتیتی تورمالین‌های جنوب شمس آبد اراک، گرانیت الوند (محدوده منگاوی)- سیاه‌کمر) و پگماتیت‌های بریل دار قزوه	ماگمایی- گرمایی فلورین پاچی‌میانا (البرز)، کانسار مس قلعه‌زاری با انواع بلورهای کوارتز، فلورین همراه کوارتز در زون‌های سیلیسی (زرشوان)

۱-۲-۲- ذخایر ماگمایی

سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی در شرایط متفاوتی از درجه حرارت، فشار و عملکرد فاز سیال در ماگماها تشکیل می‌شوند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

الف- ماگمای اولترابازیک: معمولاً شرایط فشار و درجه حرارت موجود همراه با این سنگ‌ها در حد گوشه بالایی است. یکی از کانی‌های قیمتی و منحصر به این شرایط، الماس است. الماس منحصر به سنگ‌هایی است (کیمبرلیت‌ها) که شرایط پیدایش آن‌ها توسط آتششان‌هایی کنترل می‌شود که تنوره آن‌ها تا گوشه ادامه می‌یابد.

علاوه بر الماس، کانی‌های قیمتی دیگری نیز مانند برخی از گارنت‌ها، یاقوت کبود، یاقوت سرخ، اسپینل و الیوین در سنگ‌های اولترابازیک یافت می‌شوند. به ویژه گارنت کروم‌دار در سنگ‌های اولترامافیک دگرگون شده یافت می‌شود.

در مناطقی که سنگ‌های الترامافیک دگرگون شده یافت می‌شوند پتانسیل زیادی برای وجود کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال در ناحیه اسفندقه (باغ‌برج) گارنت‌هایی یافت می‌شود که به زیبایی زمرد هستند.

ب- ذخایر پگماتیت‌ها: پگماتیت‌ها متنوع‌ترین و بیشترین کانی‌های قیمتی را دارند. برخی از کانی‌های قیمتی منحصر از پگماتیت‌ها یافت می‌شوند که از آن جمله می‌توان به توپاز، تورمالین، زمرد، گارنت منگنزدار، بریل و نظایر آن اشاره کرد. توده‌های نفوذی متعدد و پگماتیتی مرتبط با آن‌ها به عنوان یک نشانه اکتشافی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ایران می‌توان به پگماتیت‌های مشهد و قزوین به عنوان پتانسیل مناسب اشاره کرد.

پگماتیت‌های مشهد خوبی از بریل، اوکوامارین، یاقوت و سافیر دارند.

پ- ذخایر گرمابی: در شرایط گرمابی بلورهای زیبایی مانند انواع کوارتزها، بلورهای زیبایی فلورین، اپیدوت، کلسیت و هماتیت‌های براق تشکیل می‌شوند.

در بسیاری از ذخایر گرمابی سنگ‌ها و کانی‌های نیمه‌قیمتی به صورت رگهای (نظیر فلورین پاچی‌میانا در البرز) یافت می‌شوند. گاه در کاک‌های موجود در سنگ‌های آندزیتی و توف (به ویژه در آندزیت و توف‌های ترشیر) ژئودهای زیبایی از آگات و آمتیست یافت می‌شود که از آن جمله می‌توان به آندزیت‌های جنوب‌غرب منطقه ترود و قم اشاره کرد.

۱-۲-۲-۳- ذخایر دگرگونی

سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی با منشا دگرگونی را می‌توان به دو گروه زیر تفکیک کرد (جدول ۲-۲):

الف- سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی با منشا دگرگونی ناحیه‌ای: کانی‌هایی نظیر گارنت‌ها (آلمندین و پیروپ) مانند دانه‌های انار در میکاشیست‌ها یافت می‌شوند.



در ایران مناطقی با دگرگونی تا رخساره آمفیبولیت گسترش فراوانی دارد. از آن جمله می‌توان به سنتنج- سیرجان (مناطق قزوه- سنقر، ازندريان، سوريان، توتک و حاجي‌آباد) منطقه جندق، منطقه شاندرمن- گشت، منطقه انارک، ساغند، پشت‌بادام و منطقه تکاب اشاره کرد که در بعضی از این مناطق گارنت‌های زیبا و کیانیت ارزش اقتصادی دارند.

ب- سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی با منشا اسکارنی: بسیاری از سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی مانند لاچورد، اسپینل، تورمالین، فلورین، گارنت، اپیدوت، دیوپسید، آپاتیت‌ها و نظایر آن‌ها در این گروه قرار می‌گیرند.

از اسکارن‌های دارای کانی‌های قیمتی در ایران می‌توان به اسکارن‌های ناحیه کوه گبری، اسکارن‌های ناحیه تفت یزد، اسکارن‌های موجود در کمریند ارومیه- دختر، اسکارن‌های شرق ایران و اسکارن‌های زون سنتنج- سیرجان اشاره کرد.

۲-۳- ۳- ذخایر رسوبی

سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی رسوبی به دو شکل زیر تشکیل می‌شوند:

الف- شیمیایی: آب‌های ژئوترمال ضمن حرکت در شکاف‌ها و حفرات خالی سنگ‌ها در صورت تغییرات در شرایط فیزیکی (سرعت، دما و فشار)، شیمیایی (Eh-pH) باعث تشکیل کانی‌های قیمتی نظیر اوپال، کلسدون، کوارتز (سیترین)، بلورهای سلنیت و بلورهای کلسیت می‌شوند. از نمونه‌های بارز این فرآیند می‌توان به غار ژیپسی در معدن کوه سورمه فارس، آراغونیت‌های معدن دره زنجیر یزد و اونیکس‌های متعلق به خطواره‌های گسلی اشاره کرد.

ب- پلاسرها: کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی پایدار از نظر مکانیکی و شیمیایی ذخایر پلاسری با ارزش را پدید می‌آورند. پلاسرها یکی از مهم‌ترین ذخایر قیمتی و نیمه‌قیمتی محسوب می‌شوند.

۲-۴- ۴- ذخایر آلی

بعضی از کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی وجود دارند که طی فرآیندهای متابولیسمی موجودات زنده تشکیل می‌شوند. این کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی در ترکیب خود مقداری مواد آلی همراه با مواد معدنی دارند که در ساختمان موجودات زنده به کار رفته است. از آن جمله می‌توان مروارید، عاج، کهربا، شبق، مرجان و نظایر آن‌ها را نام برد.

مرجان‌های زیبا و صدف‌های بزرگ در خلیج‌فارس و جزایر پیرامون بندرعباس یافت می‌شود. همچنین شبق را می‌توان در مناطقی از زاگرس که قیر طبیعی یافت می‌شود، جستجو کرد.



جدول ۲-۲- مثال‌هایی از سنگ‌های قیمتی در زون‌های مختلف زمین‌شناسی با توجه به منشا آن‌ها

زاگرس	شرق ایران	البرز	سنندج- سیرجان	ارومیه- دخت	ایران مرکزی	منشا/زون
ریولیت‌های سری هرمز به عنوان پتانسیل اکتشافی	رگه‌های سیلیس همراه با سنگ‌های آتشفسانی و گارنت‌های موجود در سنگ‌های الترامافیک بیرون	ژئوهای کوارتز، آکات و آمتیست، جنوب البرز	توده‌های نفوذی و پگماتیت‌های همراه آن پتانسیل خوبی برای کانی‌های قیمتی است نظیر تورمالین‌های همدان	سنگ‌های آندزیتی- بازالتی حاوی آکات، آمتیست و آگات‌های ناحیه قم	سنگ‌های نیمه‌قیمتی گروه سیلیس همراه با توده‌های نفوذی، گارنت‌های ناحیه خور	ماگمایی
-	سنگ‌های الترامافیک دگرگون شده و زون‌های اسکارنی به عنوان پتانسیل اکتشافی	-	سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی با خاستگاه دگرگونی نظیر کیانیت‌های ناحیه همدان، گارنت‌های باخ برج	محیط‌های اسکارنی پیرامون توده‌های نفوذی به عنوان پتانسیل اکتشافی	گارنت‌های سنگ‌های دگرگونی رحساره بالا مانند ناحیه ساغند، انارک، تکاب، گارنت‌ها و تورمالین در زون‌های اسکارنی مانند ناحیه تفت، کوه گبری رفسنجان	دگرگونی
کنگلومرای بختیاری و کهک هرمز و سری هرمز	پتانسیل ذخیر پلاسی در محدوده دشت‌های شرق ایران	-	-	-	پلاسرهای گارنت‌دار نهبندان	رسوبی
شیق‌های زاگرس	-	-	-	-	-	آلی

۳-۲- گسترش کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی در زون‌های ساختاری ایران

۱-۳-۲- زون‌های ساختاری زاگرس

در زاگرس به ویژه در گنبد‌های نمکی سری هرمز وجود اولیژیست و اپیدوت با رنگ سبز زیتونی گزارش شده است. همچنین در سازند بختیاری قلوه‌های سیلیس رنگین بسیار فراوان است و در استان ایلام از این سیلیس‌های رنگین برای ساخت اشیا و ملزومات نیمه‌قیمتی استفاده می‌شود.

۲-۳-۲- زون البرز

وجود فلورین‌های بنفش، سبز و آبی در دو افق مشخص یکی در سازند سلطانیه (در منطقه سیلد کوه دامغان) و دیگری سازند الیکا گسترش دارند که از آن‌ها در ساخت زینت‌آلات استفاده می‌شود.

در سنگ‌های آتشفسانی دوران مزوژوییک و سنوزوییک ژئوهای رنگین در مناطق البرز مرکزی و غربی گزارش شده است.

۳-۳-۲- زون ایران مرکزی

در این زون تنوع مواد معدنی قیمتی و نیمه‌قیمتی بسیار متنوع است وجود فیروزه در سنگ‌های آتشفسانی تراکیتی، وجود ژئوهای آمتیست و دیگر کوارتزهای رنگین در سنگ‌های آتشفسانی زیردریایی کرتاسه، رخداد کلسدوئن سیلیس‌های رنگین در مجموعه بالایی افیولیت‌ها همراه با کانی‌سازی منگنز به ویژه براونیت و هرسبینیت وجود کانی صورتی رنگ رودوکروزیت در چاه



کربی سمنان، رخداد انواع گارنت‌ها و کانی‌های واپسته و خوش رنگ در اسکارن‌ها به ویژه در مرزهای توده نفوذی با واحدهای کربناته قدیمی‌تر، وجود اونیکس در خطواره‌های گسلی درون سنگ‌های تراورتنی به ویژه در گسل دهشیر، وجود کانی‌های واریسکیت و کریزوکلا در مس‌های رگه‌ای به ویژه در منطقه نخلک و وجود دوموریتربیت در چال طهری قهروند و بسیاری از مناطق دیگر نشان می‌دهد که این زون مستعد اکتشافات کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی است.

۳-۴- زون شرق ایران

در این زون وجود سنگ‌های دگرگون شده و فراوانی گارنت‌ها به ویژه از نوع آلماندین در منطقه ده سلم نهندان، سنگ‌های لیستونیتی، همراهی سیلیس‌های رنگین و همچنین وجود اولیوین در مجموعه افیولیت‌ها، وجود کانی‌های سیلیکاته رنگین همراه با معادن سرب، روی و مس مثال‌هایی از وجود این گونه سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی هستند.

۳-۵- زون سندج- سیرجان

وجود انواع دگرگونی‌ها و ذخایر اسکارنی سبب پیدایش کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی شده است. در استان همدان، وجود انواع آلومنیوسیلیکات‌ها از نوع کیانیت، دیستن و آندالوزیت و وجود تورمالین در سنگ‌های پگماتیتی، انواع گارنت‌ها در اسکارن‌های کردستان و همدان و دیگر بخش‌های مربوط به این نوار به ویژه در کرمان در منطقه باغ برج (شمال آبدشت) از مناطق مهم قابل ذکر این زون است.

۴- پتانسیل‌های شناخته شده در استان‌ها

در سال‌های گذشته بیش از ۸۰ محدوده اکتشافی کشف شده و این موضوع نشان می‌دهد که با انجام کارهای اکتشافی سیستماتیک می‌توان به منابع مهمی از کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی دست یافت. پتانسیل‌های معدنی در ۲۰ استان در جدول ۳-۲ آورده شده است.

جدول ۳-۲- پتانسیل‌های معدنی موجود در ۲۰ استان کشور

استان	کانی و سنگ قیمتی و نیمه قیمتی
آذربایجان شرقی	انواع عقیق، آرتیسیت، آزوریت، مالاکیت و اپیدوت
آذربایجان غربی	سافیر و سرپانتین
اصفهان	فیروزه، آگات (خور)، گارنت (جندق) و کریزوکلا
ایلام	انواع قلوه‌های رنگین
اردبیل	آگات
بوشهر	صفه‌های دریابی، سنگ حاوی فسیل و پرورش مروارید

ادامه جدول ۳-۲- پتانسیل‌های معدنی موجود در ۲۰ استان کشور

استان	کانی و سنگ قیمتی و نیمه‌قیمتی
خراسان رضوی	فیروزه، آگات، عقیق، انواع بریل (آکوامارین)، سافیر، روبل، ارتوز، فیروزه قوچانی (کریزوکلا)، ژاسپر، عقیق سلیمانی، اوپال، گارنت، در کوهی، رز کوارتز، آندالوزیت، ایلمنیت، آراغونیت و پلی‌گورسکیت
خراسان جنوبی	آگات (آبی، خزه‌ای، سفید شیری)، اوپال، کریزوپراس، سیلیس سبز، منیتیت، در کوهی، ژاسپر، تورمالین و آندالوزیت
خوزستان	قلوه‌های رنگی، سلسین و فسیل صدف دریایی
زنجان	آروئیت، عقیق، فلورین و مالاکیت
سیستان و بلوچستان	انواع کرونودوم، تورمالین، گارنت، عقیق و زیرکن، سافیر، توپاز، قلوه‌های رنگین، گارنت، آگات، سرپاتین، ژاسپر، کواتز دودی، تورمالین، لاپرادوریت و صدف دریایی
سمان	انواع آگات، فیروزه، گارنت، ابسیدین، عقیق و ژاسپر، معدن فیروزه باغو، معدن کلسدوئن و آمیست شاهروд
قم	اپیdot، کالسدوئن و ژاسپر
کردستان	پگماتیت، آکوامارین، انواع سرپاتین، ژاسپر رنگی، کوارتز شیری، هماتیت، رز کوارتز، اوئیت و ارتوز
کرمان	کریزوکلا، گارنت سبز باغ‌برج، گارنت و کالسدوئن کوه گبری، گارنت اسفندقه و تیتان
کرمانشاه	کالسدوئن و ژاسپر
گیلان	اوپال، عقیق و در کوهی
مرکزی	انواع ژاسپر، پیروسکن، تورمالین، در کوهی، انواع گارنت، کالکوپیریت، منیتیت و کوارتز شیری
همدان	کوارتز شیری، کوارتز دودی، رز کوارتز، در کوهی، آندالوزیت، کیانیت، استارولیت، گارنت، بریل، تورمالین، اپیdot، پیریت و کالکوپیریت
یزد	آپاتیت و سیلیکات‌های مس، در کوهی، گارنت، کوارتز شیری، آپاتیت، منیتیت، واریسیت، فلورین، آنالسیم، آگات، آراغونیت، اسمیت‌زونیت، هیدروزننسیت و ژاسپر



فصل ۳

معیارها و راهنمای اکتشافی
در کانی‌ها و سنگ‌های
قیمتی و نیمه قیمتی



۱-۳- آشنایی

به طور کلی کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی به غیر از الماس معمولاً به صورت سنتی کشف و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند و تکنولوژی‌های نوین در اکتشافات آن‌ها کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای پی‌جوبی و اکتشافات کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی معیارهای اکتشافی وجود دارد که در این قسمت به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در این مورد بررسی محیط پیدایش کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی از نظر زمین‌شناسی است. به کمک این معیار با توجه به شرایط و تاریخچه تحولات زمین‌شناسی منطقه می‌توان به احتمال وجود اولیه کانی و یا سنگ قیمتی و نیمه‌قیمتی پی‌برد.

۲-۳- معیارهای زمین‌شناسی

مهم‌ترین معیار اکتشافی برای کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی معیارهای زمین‌شناسی است، که بر اساس محور زیر است:

- ویژگی‌های زمین‌شناسی، کانی‌سازی و محیط پیدایش کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی یا نیمه‌قیمتی
- ویژگی‌ها و تاریخچه تحولات زمین‌شناسی (ساختماری، ماگماتیسم، رسوبی، دگرگونی و کانی‌سازی) منطقه اکتشافی مورد نظر در اکتشاف کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی یا نیمه‌قیمتی، دو موضوع بالا باید باهم در نظر گرفته شود.

با مراجعه به نقشه‌های زمین‌شناسی موجود در هر منطقه، نیز مطالعات انجام شده پیشین و کتاب‌ها و نقشه‌های مرجع زمین‌شناسی ایران مانند نقشه‌های ۱:۱۰۰،۰۰۰ و ۱:۲۵۰،۰۰۰ و گزارش‌های مرتبط با زمین‌شناسی ناحیه‌ای می‌توان این اطلاعات را به دست آورد. با توجه به نمونه‌هایی از سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی که تاکنون در ایران گزارش شده است یکی از مناسب‌ترین روش‌ها این است که گزارش‌های اکتشافی این مناطق مورد مطالعه قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود در صورت امکان از محدوده‌های اکتشافی شناخته شده قبلی بازدید به عمل آید.

۳-۳- معیارهای ژئوشیمیایی

در مراحل شناسایی و پی‌جوبی، می‌توان از معیارهای ژئوشیمیایی استفاده کرد. در ایران بررسی‌های ژئوشیمیایی با مقیاس ۱:۱۰۰،۰۰۰ مطالعات کانی سنگین، همراه با نمونه‌برداری رسوبات آبراهه‌ای انجام و مورد ارزیابی و تفسیر قرار می‌گیرند، نتایج مطالعات کانی سنگین در مراحل شناسایی و پی‌جوبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از مطالعات کانی سنگین می‌توان در اکتشاف کانی‌هایی نظیر گارنت، توپاز، کیانیت، زیرکن، زمرد، تورمالین، یاقوت و نظایر آن‌ها استفاده کرد. این مطالعات برای اکتشاف کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی گروه سیلیس و فیروزه کاربرد ندارد.

۳-۴- معیارهای تاریخی

کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی در بسیاری از کشورها و به ویژه ایران مورد توجه بوده و کانسارهای آن‌ها از گذشته‌های دور شناخته شده‌اند. بررسی موقعیت معدن شدادی و نامهای مربوط به هر گوهر و پیگیری اکتشافات در مناطق مشابه کمک موثری در اکتشافات کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی است. در ایران قدیم رنگ و نمود گوهر مورد توجه بوده و به ترکیب کانی‌شناسی و شیمیایی کانی‌ها توجهی نمی‌شده است. به همین دلیل ممکن است اسمی بعضی گوهرها با ترکیب آن‌ها ساخته نداشته باشد. به عنوان مثال در قدیم فلوریت به عنوان لعل و یا گارنت قرمز روش به جای یاقوت قرمز به کار گرفته شده‌اند یا به طور مثال پاره‌ای از کانی‌های اکسیدی مس (گاه آزوریت) ملاکیت و کانی‌های آمورف مس‌دار به جای فیروزه و لاجورد به کار گرفته می‌شده‌اند، که این مطلب باید مد نظر اکتشاف‌گران کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی باشد.

به طور مثال کوه لعل کان در غرب معدن انگوران، چاه فیروزی در کرمان، نگینان در منطقه فردوس دوران (روستای دوران زنجان که گرانیت دوران به دلیل دانه‌های کوارتز ڈر در آنجا دوران نامیده می‌شود)، نمونه‌هایی هستند که در شناخت کانی‌ها و سنگ‌های نیمه‌قیمتی و قیمتی در اکتشافات به عنوان یک معیار تاریخی به کار گرفته می‌شوند.

۳-۵- معیارهای ژئوفیزیکی

استفاده از معیارهای ژئوفیزیکی در اکتشافات مرحله عمومی و تفصیلی وقتی وجود کانی و سنگ قیمتی و نیمه‌قیمتی در یک منطقه مشخص شده باشد، پیشنهاد می‌شود. بعضی از روش‌های ژئوفیزیکی که در اکتشافات کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی کاربرد دارد، به شرح زیر است:

- روش مغناطیسی سنجی: بعضی از سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی نسبت به سنگ میزبان خود تغییرات مغناطیسی اندکی دارند که با استفاده از مغناطیس سنج‌هایی با حساسیت تا $1/10$ گاما می‌توان شناسایی کرد.

- الکتریکی: در روش الکتریکی نیز با توجه به اینکه محل تجمع کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی نسبت به سنگ میزبان از نظر خواص الکتریکی ممکن است متفاوت باشد بنابراین استفاده از روش‌های الکتریکی در این موارد توصیه می‌شود. در این مورد بهتر است از آرایش‌هایی با فواصل الکترودی بسیار کوتاه (میکرو رزیستیویته) استفاده شود که اطلاعات بسیار مناسبی از آنومالی‌های زیرسطحی ارایه می‌دهد.

- روش گرانی سنجی (ریز گرانی سنجی): به دلیل اینکه وزن مخصوص بعضی از سنگ‌های نیمه‌قیمتی نسبت به سنگ میزبان متفاوت است می‌توان در این موارد از روش گرانی سنجی استفاده کرد. در این روش با توجه به حساسیت آن باید توپوگرافی منطقه با دقت برداشت شود.



- **روش TT¹:** این روش که یکی از زیر روش‌های ژئوفیزیک لرزه‌ای است برای شناسایی سنگ بستر و تشخیص ضخامت ذخایر آبرفتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- **روش رادیواکتیویته (اشعه گاما):** از این روش ژئوفیزیکی در اکتشافات کانی‌های دارای رادیواکتیویته طبیعی نظریه زیرکن استفاده می‌شود.

- **روش گرماسنجی:** از دیگر روش‌های ژئوفیزیکی که برای اکتشاف کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی انجام می‌گیرد روش گرماسنجی است که به دو صورت انجام می‌گیرد.

شیوه اول که بر مبنای اندازه‌گیری حرارت ساطع شده از سطح زمین است که گرماسنجی سطحی نام دارد.

شیوه دوم گرماسنجی ماهواره‌ای است که در این شیوه از میزان اشعه مادون قرمز ساطع شده از سطح زمین استفاده می‌شود.

- **روش پیزوالکتریک:** از روش‌های ژئوفیزیکی است که می‌تواند برای اکتشاف کوارتز، تورمالین و بریل مفید باشد.

- **روش لیزر فرابینفش:** از روش‌های ژئوفیزیکی است که برای اکتشاف کانی‌های فلورسانس، شلیت و هیدروزینکیت به کار می‌رود.

۶-۳- معیارهای دورسنجی

با توجه به ویژگی‌های زمین‌شناسی کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و خاستگاه‌های آن‌ها، معمولاً روش‌های دورسنجی کاربردی در اکتشاف این ذخایر ندارد. از معیارهای دورسنجی می‌توان به طور غیرمستقیم در اکتشاف کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی استفاده کرد، به عنوان مثال در آشکارسازی توده‌های پگماتیتی و زون‌های اکسیدی در توده‌های پورفیری (به ویژه برای فیروزه) و زون‌های دگرسانی سنگ‌های آتشفسانی که ممکن است فیروزه داشته باشند به کار می‌رود. همچنین برای رگه‌های گرمابی که با پهنه‌های دگرسانی همراهند، می‌توان از این روش استفاده کرد.

۷-۳- معیارهای آزمایشگاهی و کارگاهی

به کارگیری معیارهای آزمایشگاهی برای شناخت کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی با شناخت سایر مواد معدنی متفاوت است. زیرا اغلب برای شناخت یک بلور زیبا باید از روش‌های غیرمخرب استفاده کرد البته در مراحل اکتشافی از نمونه‌های کوچک و کم ارزش برای شناخت نمونه‌های مشابه و با ارزش استفاده می‌شود.

1- Tetra thumper

۱-۷-۳- روش‌های شناسایی

روش‌های شناسایی کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی باید توسط متخصصین و به کمک ابزار خاصی انجام گیرد. معمول‌ترین آزمایش‌های شناسایی عبارتند از:

- وزن مخصوص

- ضریب شکست

- پراکنش نور

- پلی‌کروئیسم (تغییرات رنگ)

- استفاده از روش‌های ابزار دقیق مانند دستگاه پراش اشعه ایکس

معمول‌اً بسیاری از روش‌های شناخت در گوهرشناسی برای گوهرهای آماده و پرداخت شده در نظر گرفته شده‌اند. بنابراین پیشنهاد می‌شود در اکتشاف کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی علاوه بر شناخت نمونه خام، بر روی تعدادی نمونه پردازش انجام گیرد و نمونه‌ای از آن به آزمایشگاه‌های گوهرشناسی فرستاده شود.

۱-۷-۴- ابزارهای شناسایی

هدف اصلی از انجام آزمایش‌ها بر روی کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، تشخیص کانی‌شناسی آن‌ها است. علاوه بر آن، نمود آن‌ها به هنگام برش و شکل دادن نیز باید مورد توجه قرار گیرد، لذا ابزارهایی که برای شناسایی به کار می‌روند به قرار زیر است:

لوب: لوب در واقع یک عدسی با بزرگنمایی خوب (۷ تا ۲۰ برابر) است که عیوب درونی، لک‌های سطحی، ترک‌ها و بسیاری از نقایص دیگر را نشان می‌دهد.

استریوسکوپ: در این ابزار نور از پایین و اطراف به نمونه تابانده می‌شود و به کمک عدسی‌های با بزرگنمایی زیاد (تا حدود ۴۰۰ برابر) تصویری مناسب ایجاد می‌کند. به کمک استریوسکوپ می‌توان بسیاری از ویژگی‌ها و نقایص سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی را تشخیص داد.

دیکروسکوپ^۱: این ابزار برای شناسایی سریع برخی از سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی استفاده می‌شود. در این دستگاه سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی بر حسب دیکروئیسم (دورنگی) از هم تفکیک می‌شوند. این روش برای شناسایی دو کانی با ظاهر مشابه استفاده می‌شود. به عنوان مثال به راحتی می‌توان یاقوت قرمز (پلوکروئیک) را از تورمالین (دیکروئیک) تشخیص داد.

1- Dichroscope

- **میکروسکوپ پلاریزان:** به کمک این میکروسکوپ و اندازه‌گیری ویژگی‌های نوری کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی بسیاری از آن‌ها را می‌توان شناسایی و نام‌گذاری کرد. در این روش باید از نمونه مورد مطالعه مقطع نازک تهیه شود. بنابراین در این روش از کانی‌های ریز و فاقد ارزش اقتصادی استفاده می‌شود.

- **انکسارسنج:** در این روش ضریب شکست کانی‌ها اندازه‌گیری می‌شود که یکی از ویژگی‌های شاخص در تشخیص ترکیب و خصوصیات فیزیکی سنگ قیمتی و نیمه‌قیمتی است. در این روش شکست پرتو نوری که پس از برخورد به نمونه بازتاب می‌شود مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. با در دست داشتن ضریب شکست و مقایسه آن با مقدار تعیین شده برای هر کانی به صورت خالص درصد خلوص نمونه تخمین زده می‌شود.

- **آزمایش چگالی:** یکی از معیارهای مناسب غیرمخرب تعیین چگالی دقیق کانی است. این روش هم آسان است و هم در تشخیص نمونه‌های طبیعی از مصنوعی در گوهرشناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- **اشعه فرابنفش:** برخی از سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی هنگامی که برای مدت طولانی یا کوتاهی در برابر اشعه فرابنفش قرار می‌گیرند از خود فلورسانس تابش می‌کنند. بسیاری از سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی را می‌توان بر اساس رنگ تابش فلورسانس آن‌ها شناسایی کرد. به عنوان مثال از این روش در شناسایی آگرلیت، توگتوپیت، دولومیت، فلورین و بنیتوئیت استفاده می‌شود.

- **فیلتر رنگ:** فیلتر رنگ، فیلتر چلسی و فیلتر زمرد نیز خوانده می‌شود. به کمک این ابزار می‌توان سنگ‌های طبیعی و مصنوعی یا بدلي را از هم تفکیک کرد. علاوه بر آن رنگ‌شدگی سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی را می‌توان به کمک این ابزار تشخیص داد.

- **طیف‌نما:** این دستگاه در آزمایشگاه‌های تخصصی گوهرشناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد که اساس آن بررسی جذب طیف‌های نور عبوری از گوهر مورد آزمایش است که با اندازه‌گیری محدوده طول موج‌های جذب شده توسط گوهر انجام می‌گیرد. در این روش عناصر موجود در ترکیب گوهر بر اساس طول موج‌های جذب شده مشخص می‌شود. طیفسنجی به گوهرشناس این امکان را می‌دهد که بر اساس این که چه رنگی از نور توسط سنگ قیمتی و نیمه‌قیمتی جذب شده است نوع آن را مشخص کند. از این روش برای تشخیص سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی طبیعی از مصنوعی به کار می‌رود.

- **هدایت‌سنج حرارتی:** این ابزار برای شناسایی الماس مورد استفاده قرار می‌گیرد. از هدایت‌سنج حرارتی برای اندازه‌گیری ضریب هدایت حرارتی الماس استفاده می‌شود. وقتی الماس با راس معین شده در دستگاه تماس یابد در صورت اصل بودن، نوار سبز رنگی مشاهده می‌شود و در غیر این صورت به همان حالت قرمز باقی می‌ماند. به کمک این دستگاه قطعات الماس به کوچکی ۰/۰۲ قیراط قابل اندازه‌گیری است.



- روش پراش اشعه ایکس (X.R.D): برای شناخت کانی‌شناسی و کانی‌های همراه در سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی از روش پراش اشعه ایکس استفاده می‌شود. از این روش برای شناسایی کانی‌های دارای ساختمان بلوری منظم استفاده می‌شود و برای شناخت کانی‌های بی‌شکل (آمورف) مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

در جدول ۳-۱ چک‌لیست معیارها و راهنمای اکتشافی در کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی ارایه شده است.

جدول ۳-۱- چک‌لیست معیارها و راهنمای اکتشافی در کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی

معیارها	شرح
معیارهای زمین‌شناسی	- بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی، کانی‌سازی و محیط پیدایش کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی یا نیمه‌قیمتی - بررسی ویژگی‌های ساختاری، مагماتیسم، رسوبی، دگرگونی و کانی‌سازی در منطقه اکتشافی
معیارهای ژئوشیمیابی	استفاده از داده‌های کانی سنگین در مراحل شناسایی و اکتشافات ناحیه‌ای
معیارهای تاریخی	اطلاعات باستان‌شناسی و معادن شدادی
روش‌ها و معیارهای ژئوفیزیکی (این روش در مراحل اکتشافات عمومی و تفصیلی با توجه به شرایط زمین‌شناسی و معدنی به صورت یک روش یا ترکیبی از چند روش مورد استفاده قرار می‌گیرد).	روش مغناطیس‌ستجی، روش الکتریکی، روش TT، روش اشعه گاما، روش گرماسنجی، روش پیزوالکتریک، روش لیزر فرابنفش
معیارهای دورستجی	این روش به صورت غیرمستقیم برای پیدا کردن توده‌های پگماتیتی، زون‌های اکسیدی در توده‌های پورفیری و زون‌های دگرسانی سنگ‌های آتش‌شانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
روش‌های شناسایی کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی	وزن مخصوص، ضربی شکست، پراکشن نور، پلی‌کروئیسم (تغییرات رنگ)
معیارهای آزمایشگاهی و کارگاهی	دستگاه پراش اشعه ایکس، لوپ، استریوسکوپ، دیکروسکوپ، میکروسکوپ پلاریزان، انکسار‌سنجدگالی‌سنجد، فیلتر رنگ، طیف‌سنجد، هدایت‌سنجد حرارتی
تهیه نمونه پرداخت شده	فرستادن به آزمایشگاه تخصصی گوهر‌شناسی



۴ فصل

فهرست خدمات مرحله شناسایی



۴-۱- آشنايی

هدف از عملیات اکتشافی در این مرحله، تعیین مناطقی است که دارای منابع کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی هستند. مبنای این مرحله از اکتشاف شناخت ویژگی‌های زمین‌شناسی منطقه و مناطق معدنی مرتبط با کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی است. این اطلاعات شامل نوع کانی و سنگ قیمتی و نیمه‌قیمتی و شرایط تشکیل زمین‌شناسی آن‌ها است (فصل اول و سوم) و اطلاعات زمین‌شناسی مناطقی است که شرایط تشکیل یک یا چند کانی را دارند. بنابراین، در هر منطقه باید دو شاخص نواحی مستعد یا نواحی مورد نظر با هم در نظر گرفته شوند.

مطالعات و بررسی‌های این مرحله شامل جمع‌آوری و دسته‌بندی اطلاعات، انتخاب محل بازدیدهای صحرایی اولیه، تطبیق اطلاعات موجود با اطلاعات صحرایی و انتخاب نواحی مناسب برای مرحله پی‌جويی و تهیه گزارش نهایی مرحله شناسایی است. در بعضی از مناطق خاص که اطلاعات قابل توجهی از سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی آن منطقه وجود داشته باشد می‌توان مراحل پی‌جويی و شناسایی را همزمان با هم انجام داد.

۴-۲- جمع‌آوری اطلاعات

در این مرحله باید اقدامات زیر انجام گیرد:

- اطلاعات زمین‌شناسی، گزارشات زمین‌شناسی و معدنی مربوط به منطقه مطالعاتی مورد نظر، گزارش‌های اکتشافی، به همراه کتاب‌های مرجع، مقالات علمی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مرتبط جمع‌آوری شوند.

- جمع‌آوری نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی موجود در منطقه مورد نظر از قبیل نقشه‌های ۱:۱۰۰,۰۰۰، ۱:۲۵۰,۰۰۰ و ۱:۵۰,۰۰۰

- جمع‌آوری گزارش و نقشه ۱:۱۰۰,۰۰۰ اکتشافات ژئوشیمیایی و به ویژه گزارش کانی‌های سنگین

- جمع‌آوری داده‌های معادن شدادی و اطلاعات باستان‌شناسی

۴-۳- مطالعات دفتری و ارزیابی اطلاعات موجود

در این مرحله باید فعالیت‌های زیر انجام گیرد:

- دسته‌بندی کلیه گزارش‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده

- ارزیابی اطلاعات موجود



- ارزیابی اطلاعات زمین‌شناسی منطقه‌ای با در نظر گرفتن ویژگی‌های زمین‌شناسی شرایط تشکیل کانی و سنگ قیمتی و نیمه‌قیمتی

- تعیین مناطقی که باید مورد بازدید صحرایی اولیه قرار گیرد.

- هماهنگی‌های لازم برای بازدیدهای اولیه صحرایی

۴-۴- بازدیدهای صحرایی اولیه

در این مرحله، با توجه به نقشه‌های زمین‌شناسی و مشخص کردن اهداف پیش‌بینی شده، محدوده‌ها مورد بازدید قرار می‌گیرد. در این بازدیدها واحدهای لیتولوژی مناسب از دیدگاه احتمال وجود کانی و سنگ قیمتی و نیمه‌قیمتی تفکیک می‌شوند. موارد زیر مثال‌هایی از بازدید صحرایی اولیه است:

- برای دستیابی به گروه سیلیس، محدوده‌های سنگ‌های آتشفشاری به ویژه آندزیتی و نواحی پایین‌دستی آن‌ها مورد بازدید قرار می‌گیرد.

- در صورتی که توده‌های نفوذی (به ویژه اسیدی) در منطقه وجود داشته باشد، بخش‌های پگماتیتی آن‌ها باید مورد بازدید قرار گیرد و در صورت وجود هر کانی که نمود زیبایی دارد نمونه‌برداری شود.

- بر اساس نقشه‌های زمین‌شناسی در مناطق دگرگونی ابتدا یک پیمایش انجام گیرد. باید در این مرحله به درجه و رخساره دگرگونی توجه شود، هر چه درجه دگرگونی بیشتر باشد شرایط تشکیل کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی مساعدتر است. کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی گروه گارنت، کیانیت و اپیدوت در این سنگ‌ها قابل پی‌جوبی هستند.

در مناطقی مانند جنوب جازموریان، حاجی‌آباد و بندرعباس در محدوده‌های دگرگونی دارای رخساره گلوكوفان‌شیست، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی مانند یشم باید مورد بررسی قرار گیرد.

- در مجموعه سنگ‌های آندزیتی که شواهد کانی‌سازی مس وجود دارد، زون‌های اکسیده باید برای فیروزه و کربنات‌های مس مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد.

در محدوده این سنگ‌ها زون پروپیلیتی برای کانی‌های گروه اپیدوت و نیز زئولیت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. در سنگ‌های پیروکسن آندزیت نیز بلورهای خودشکل و زیبای پیروکسن باید از دیدگاه سنگ قیمتی و نیمه‌قیمتی مورد بررسی قرار گیرد.

- در مناطق اسکارنی باید دقت زیادی در تشخیص کانی‌های زون اسکارنی به عمل آید.



- در کانی‌سازی نوع MVT^1 (ذخایر تیپ دره می‌سی‌سی‌پی) برای کانی‌های فلورین دار به ویژه سازندهای الیکا و شتری در تریاس و دولومیت‌های سلطانیه در سازند البرز
- زون‌های تراورتنی برای کشف اونیکس باید مورد بررسی قرار گیرد.
- مجموعه بالایی زون‌های اوپیولیتی برای شناسایی ژلهای سیلیسی (کلسدوئن)، کانی‌های سیلیکاته منگنز (براؤنیت) و کربنات منگنز (رودوکروزیت) باید مورد بررسی قرار گیرد.
- قلوه‌های سیلیس رنگین در نهشته‌های کنگلومراپی نظیر کنگلومراپی بختیاری باید مورد بررسی قرار گیرد.
- گنبدهای نمکی باید برای کشف آهن اولی‌ژیستی و اپیدوت (همراه با سری هرمز) بررسی شود.
- دانسته‌های تاریخی درباره گوهرها و پرس‌وجوهای محلی نیز باید برای دستیابی به اندیس‌های معدنی استفاده شود.

۴-۵- مطالعات آزمایشگاهی و کارگاهی در مرحله شناسایی

در صورت یافتن نمونه‌های خیلی زیبا، به جای آزمایش X.R.D که باید بخشی از نمونه را خرد کرد توصیه می‌شود نمونه‌ها به آزمایشگاه گوهرشناسی ارسال شود و با استفاده از سایر روش‌ها مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از نمود و تلاو کانی و سنگ قیمتی و نیمه‌قیمتی پس از برش، تراش، ساب و صیقل مشخص می‌شود به این منظور نمونه‌ها باید به کارگاه‌های تراش ارسال شود. پس از این مرحله برای نمونه‌ها شناسنامه به همراه عکس تهیه شود.

۴-۶- تجزیه و تحلیل داده‌ها

در این مرحله کلیه کارهای انجام شده در مرحله شناسایی مانند کارهای مطالعاتی، برداشت‌های صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی و کارگاهی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و در پایان مناطق اولویت‌دار برای اکتشافات مرحله پی‌جوبی مشخص می‌شوند.

۴-۷- تهییه گزارش مرحله شناسایی

گزارش مرحله شناسایی شامل سرفصل‌های زیر است که باید به صورت نسخه‌های کاغذی صحافی شده و لوح فشرده ارایه شود:

الف- چکیده: در چکیده اهداف طرح، عملیات اکتشافی انجام شده و نتایج به دست آمده به طور مختصر ارایه می‌شود (حداکثر ۱ صفحه).

1- Mississippi valley type

ب- فهرست‌ها:

- فهرست مطالب
- فهرست شکل‌ها
- فهرست نمودارها و جدول‌ها

پ- فصل اول: کلیات

- آشنایی
- موقعیت جغرافیایی، راه‌های دسترسی، بوم‌شناسی و شرایط اقلیمی
- کارهای انجام شده قبلی
- اهداف
- روش کار
- مختصری درباره هر کانی و سنگ قیمتی و نیمه‌قیمتی مورد نظر از نظر زمین‌شناسی و بازرگانی اقتصادی (حداکثر ۴ صفحه).

ت- فصل دوم: زمین‌شناسی

- چینه‌شناسی عمومی، ویژگی‌های ساختاری، مagmaتیسم، دگرگونی و کانی‌سازی‌ها
- بررسی زمین‌شناسی زون‌های ساختاری و ویژگی‌های زمین‌شناسی
- معرفی فرآیندهای مرتبط با تشکیل ذخایر سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی

ث- فصل سوم: بررسی‌های اکتشافی

- الف- برداشت‌های صحراوی اولیه در امتداد نیمرخ‌های عرضی
- ب- برداشت نمونه به همراه مختصات دقیق آن‌ها به کمک G.P.S
- پ- بررسی پراکندگی کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و ارتباط آن‌ها با سنگ‌های درونگیر و میزبان
- ت- بازدید از کندوکاوهای قدیمی و برداشت نمونه



ج- فصل چهارم: نتایج مطالعات آزمایشگاهی و کارگاهی

بررسی‌های میکروسکوپی، مطالعات کانی‌شناسی دستگاهی به روش پراش اشعه ایکس، نتایج برش، تراش، ساب و صیقل و پردازش نمونه‌های منتخب

ج- فصل پنجم: تجزیه، تحلیل و تلفیق

- پردازش داده‌های صحرایی و آزمایشگاهی

- اولویت‌بندی اطلاعات و تهیه بانک اطلاعاتی

- اولویت‌بندی مناطق امیدبخش

ح- فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

- معرفی کانی‌های شناسایی شده از دیدگاه زمین‌شناسی و ارزش اقتصادی آن‌ها

- ارایه برنامه اکتشافات مرحله پی‌جوبی

- ارایه برنامه زمان‌بندی و هزینه‌ها

خ- فهرست منابع

د- پیوست:

- نقشه‌های ۱:۲۵۰,۰۰۰ و ۱:۱۰۰,۰۰۰ زمین‌شناسی

- نتایج مطالعات میکروسکوپی و دستگاهی

- آلبوم نمونه‌های مورد مطالعه

در جدول ۴-۱ چک‌لیست فهرست خدمات مرحله شناسایی کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی آورده شده است.

جدول ۴-۱- چک‌لیست مرحله شناسایی کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی

شرح	عملیات	رد	تایید	بازنگری
اطلاعات و مدارک مورد نیاز	<ul style="list-style-type: none"> - اطلاعات زمین‌شناسی، گزارش‌های زمین‌شناسی و معدنی مربوط به منطقه مطالعاتی مورد نظر، گزارش‌های اکتشافی، به همراه کتاب‌های مرجع، مقالات علمی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مرتبط جمع‌آوری شوند. - جمع‌آوری نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی موجود در منطقه مورد نظر از قبیل نقشه‌های ۱:۲۵۰,۰۰۰، ۱:۱۰۰,۰۰۰، ۱:۱۵۰,۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰۰ - جمع‌آوری گزارش و نقشه ۱:۱۰۰,۰۰۰ اکتشافات ژئوشیمیایی و به ویژه گزارش کانی‌های سنگین 			

ادامه جدول ۴-۱- چکلیست مرحله شناسایی کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی

شرح	عملیات	رد	تایید	بازنگری
اطلاعات و مدارک مورد نیاز	- جمع‌آوری داده‌های معادن شدادی و اطلاعات باستان‌شناسی			
پردازش اطلاعات جمع‌آوری شده	<ul style="list-style-type: none"> - دسته‌بندی کلیه گزارش‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده - ارزیابی اطلاعات موجود - ارزیابی اطلاعات زمین‌شناسی منطقه‌ای با در نظر گرفتن ویژگی‌های زمین‌شناسی شرایط تشکیل کانی و سنگ قیمتی و نیمه‌قیمتی - تعیین مناطقی که باید مورد بازدید صحرایی اولیه قرار گیرد. - هماهنگی‌های لازم برای بازدیدهای اولیه صحرایی 			
مرحله عملیات صحرایی	<ul style="list-style-type: none"> - برای دستیابی به گروه سیلیس، محدوده‌های سنگ‌های آتش‌شناختی به ویژه آندزیتی و نواحی پایین‌دستی آن‌ها مورد بازدید قرار می‌گیرد. - در صورتی که توده‌های نفوذی (به ویژه اسیدی) در منطقه وجود داشته باشد، بخش‌های پگماتیتی آن‌ها باید مورد بازدید قرار گیرد و در صورت وجود هر کانی که نمود زیبایی دارد نمونه‌برداری شود. - بر اساس نقشه‌های زمین‌شناسی در مناطق دگرگونی ابتدا یک پیمایش انجام گیرد. باید در این مرحله به درجه و رخساره دگرگونی توجه شود، هر چه درجه دگرگونی بیشتر باشد شرایط تشکیل کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی مساعدتر است. کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی گروه گارنت، کیانیت و اپیدوت در این سنگ‌ها قابل پی‌جوبی هستند. - در مناطق مانند جنوب جازموریان، حاجی‌آباد و بندرعباس در محدوده‌های دگرگونی دارای رخساره گلوکوفان‌شیست، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی مانند بشم باید مورد بررسی قرار گیرد. - در مجموعه سنگ‌های آندزیتی که شواهد کانی‌سازی مس وجود دارد، زون‌های اکسیده باید برای فیروزه و کربنات‌های مس مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد. - در محدوده این سنگ‌ها زون پروپیلیتی برای کانی‌های گروه اپیدوت و نیز زنولیت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. در سنگ‌های پیروکسن آندزیت نیز بلورهای خودشکل و زیبای پیروکسن باید از دیدگاه سنگ قیمتی و نیمه‌قیمتی مورد بررسی قرار گیرد. - در مناطق اسکارنی باید دقت زیادی در تشخیص کانی‌های زون اسکارنی به عمل آید. - در کانی‌سازی نوع MVT (ذخایر تیپ دره می‌سی‌سی‌پی) برای کانی‌های فلورین‌دار به ویژه سازنده‌های الیکا و شتری در تریاکس و دولومیت‌های سلطانیه در سازند البرز - زون‌های تراورتی برای کشف اوینیکس باید مورد بررسی قرار گیرد. 			



ادامه جدول ۴-۱- چک لیست مرحله شناسایی کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی

شرح	عملیات	تایید	رد	بازنگری
مرحله عملیات صحراء	<ul style="list-style-type: none"> - مجموعه بالای زون‌های اوفیولیتی برای شناسایی ژل‌های سیلیسی (کلسودئن)، کانی‌های سیلیکاتنه منگنز (براونیت) و کربنات منگنز (رودوکروزیت) باید مورد بررسی قرار گیرد. - قلوه‌های سیلیس رنگین در نهشته‌های کنگلومراپی نظیر کنگلومراپی بختیاری باید مورد بررسی قرار گیرد. - گنبدهای نمکی باید برای کشف آهن اولی ژیستی و اپیدوت (همراه با سری هرمز) بررسی شود. - دانسته‌های تاریخی درباره گوهرها و پرس‌وجوهای محلی نیز باید برای دستیابی به اندیس‌هایمعدنی استفاده شود. 			
مرحله آزمایشگاهی و کارگاهی	<ul style="list-style-type: none"> - در صورت یافتن نمونه‌های خیلی زیبا، به جای آزمایش X.R.D که باید بخشی از نمونه را خرد کرد توصیه می‌شود نمونه‌ها به آزمایشگاه گوهرشناسی ارسال شود و با استفاده از سایر روش‌ها مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرد. - ارسال نمونه‌ها به کارگاه‌های تراش - تهیه شناسنامه به همراه عکس 			



فصل ۵

فهرست خدمات مرحله پیجوبی



۱-۵- آشنایی

در این مرحله، اکتشاف در محدوده‌های امیدبخش اولویت‌بندی می‌شود. زون‌های معدنی بر اساس نوع مشخص شده و ویژگی آن‌ها به صورت کامل ارایه می‌شود.

در صورتی که سنگ‌ها و کانی‌های شناسایی شده جزو انواع نیمه‌قیمتی باشند نظیر گروه سیلیس، اپیدوت و نظایر آن‌ها می‌توان مراحل شناسایی و پی‌جویی را همزمان انجام داد.

مقیاس مطالعات در این مرحله ۱:۲۵۰۰۰ تا ۱:۱۰۰۰۰ است و فعالیت‌هایی که در این مرحله انجام می‌شود، شامل موارد زیر است.

۲-۵- جمع‌آوری اطلاعات

اطلاعات و مدارکی که در این مرحله باید جمع‌آوری شوند عبارت‌اند از:

- گزارش مرحله شناسایی

- کارهای انجام شده به ویژه گزارش مرحله شناسایی

- جمع‌آوری نقشه‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی و توپوگرافی موجود و فایل رقومی آن‌ها

- تهیه عکس‌های ماهواره‌ای و هوایی

- جمع‌آوری اطلاعات محلی چون شرایط جغرافیایی، اقلیمی، اجتماعی و نظایر آن‌ها

۳-۵- مطالعات و بررسی‌های دفتری

- در این مرحله اقدامات زیر انجام می‌شود:

- مطالعه گزارش مرحله شناسایی و تحلیل و تفسیر در راستای اکتشاف کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی که شواهد آن به دست آمده است.

- مطالعه نقشه‌های زمین‌شناسی

- تعیین محدوده‌هایی که باید نقشه زمین‌شناسی ۱:۲۵۰۰۰ از آن‌ها تهیه شود.

- تعیین حدود محل نیمرخ‌هایی که باید در این مرحله پیمایش شوند.

- تعیین موقعیت حفریات اکتشافی سطحی (ترانشه و چاهک) و برآورد حجم احتمالی آن‌ها. از جدول ۱-۵ می‌توان به عنوان یک راهنمای عمومی استفاده کرد.



جدول ۱- راهنمای عمومی برای برآورد حجم حفریات اکتشافی سطحی

ملاحظات	چاهک (متر مکعب)	حجم ترانشه (متر مکعب)	نوع کانی و سنگ قیمتی و نیمه‌قیمتی
در صورتی که زمین‌ها آبرفتی باشند و در این مرحله بتوان یک تخمين ذخیره کرد.	حدود ۱۰۰	۴۰۰-۶۰۰	گروه سیلیس
در صورتی که سنگ‌های متامورفیک ناجهای باشند.	حدود ۵۰	۱۰۰-۲۰۰	گروه گارنت
دقت شود اگر کانی‌های اتومورف وجود دارند و با ارزش هستند و عملیات حفاری آسیبی به این کانی‌ها وارد خواهد کرد این عملیات در این مرحله حذف شوند.	حدود ۲۰	حدود ۱۰۰-۲۰۰	کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی پگماتیتی
باید دقت شود در هنگام حفاری نمونه‌ها وارد باطله نشوند.	حدود ۵۰	حدود ۲۰۰-۳۰۰	فیروزه
در صورتی ترانشه‌زنی و چاهک انجام شود که اسکارن‌ها هوازده باشند.	حدود ۲۰	حدود ۱۰۰-۲۰۰	کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی اسکارنی
حجم ترانشه بستگی به ابعاد رگه‌ها و جنس و ساختی سنگ میزبان دارد.	-	حدود ۲۰۰	کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی رگه‌های گرمابی

- برآورد تعداد و نحوه نمونه‌برداری از سطح، ترانشه و چاهک

- برنامه‌ریزی و زمان‌بندی برای عملیات صحراوی

- طراحی شبکه نمونه‌برداری کانی‌های سنگین بر پایه مقیاس نقشه ۱:۲۵۰۰۰ توپوگرافی، حدود ۲ تا ۳ نمونه در هر کیلومتر مربع در مناطقی که برونزدهای سنگی وجود دارند و حدود ۵ نمونه در مناطقی که پوشش آبرفتی مشاهده می‌شود.

۴- عملیات صحراوی

- تهیه نقشه زمین‌شناسی ۱:۲۵۰۰۰ یا ۱:۲۰۰۰۰ از روی عکس‌های هوایی

- در هنگام تهیه نقشه باید به مباحث زیر توجه شود:

- کانی قیمتی و نیمه‌قیمتی از گروه سیلیس چنانچه سنگ‌های میزبان آتشفسانی باشد باید در تفکیک، واحدهای آتشفسانی و واحدهای پیروکلاستیک دقت شود.

- عوامل زمین‌شناسی مانند تراکم و روند گسله‌ها و شکستگی‌ها و میزان بازشدن آن‌ها، محور چین‌خوردگی‌ها با دقت برداشت شود.

- در سنگ‌های متامورفیک نمونه‌هایی برای تعیین رخساره دگرگونی برداشت شود تا بتوان در مورد پروتولیت سنگ دگرگونی اظهار نظر کرد.

- در محیط‌های پگماتیتی باید نوع پگماتیت، کانی‌های حامل و پاراژنر آن‌ها برداشت شود.



- در محدوده‌های اسکارنی باید تمرکز نمونه‌برداری و برداشت روی زون‌های اسکارن انجام گیرد و بخش اسکارنی از بخش‌های غیراسکارنی تفکیک شود.

- ترانشه، چاهک و کلیه حفریات اکتشافی بر روی نقشه نشان داده شود.

- هنگام برداشت زمین‌شناسی در عملیات صحرایی با توجه به سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی نوع ذخیره پیش‌بینی شود.

- ضخامت آبرفت برداشت شود.

- در این مرحله در صورت امکان تخمين ذخیره برای سنگ‌های نیمه‌قیمتی گروه سیلیس و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی پلاسربی انجام شود.

- در صورتی که سنگ و کانی قیمتی به صورت محصول جنبی یک کانسار فلزی یا غیرفلزی دیگر باشد مطالعات برای تعیین ذخیره محصول جنبی که ارزش سنگ قیمتی و نیمه‌قیمتی دارد نیز انجام شود.

۵-۵- مطالعات آزمایشگاهی و کارگاهی

مطالعات آزمایشگاهی اغلب بر روی کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی شامل کانی‌شناسی و شناخت ناخالصی آن‌ها، ضریب شکست، چگالی، تعیین کانی‌های همراه و تراش و ساب اولیه است.

برای شناخت انواع کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی آزمون‌های زیر توصیه می‌شود:

- گروه سیلیس زیرگروه کوارتز: کانی‌شناسی به روش XRD، اندازه‌گیری ضریب شکست

- گروه سیلیس زیرگروه عقیق: مطالعات میکروسکوپی نوری، ضریب شکست، چگالی و تراش

- گروه گارنت: کانی‌شناسی به روش‌های میکروسکوپی نوری و XRD، ضریب شکست و چگالی

- گروه تورمالین: کانی‌شناسی به روش‌های میکروسکوپی نوری و XRD، درصد عناصر کمیاب، ضریب شکست، چگالی

- فیروزه: کانی‌شناسی به روش XRD، چگالی

- گروه اپیدوت: کانی‌شناسی به روش‌های میکروسکوپی نوری و XRD، چگالی

- گروه کروندم (قرمز، آبی و کبد): کانی‌شناسی به روش XRD، چگالی، سختی و ضریب شکست

۶-۵- گزارش نهایی مرحله پی جویی

الف- چکیده (حداکثر یک صفحه)



ب- مقدمه

- اهداف پژوهش
- معرفی محدوده جغرافیایی (در حدود یک پاراگراف)
- اشاره به نوع یا انواع کانی و سنگ قیمتی و نیمه‌قیمتی و لیتولوژی فرآگیر (در حدود یک پاراگراف)
- کارهای انجام شده طی مطالعات و روش مطالعه

پ- فصل اول: کلیات

- موقعیت جغرافیایی، راه‌های دسترسی، بوم‌شناسی و شرایط اقلیمی
- مطالعات انجام شده پیشین، نقشه‌های تهیه شده، تاریخچه مطالعات
- انواع کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی موجود در محدوده
- اهداف و روش مطالعه

ت- فصل دوم: زمین‌شناسی عمومی منطقه

- چینه‌شناسی عمومی، ویژگی‌های ساختاری، مagmaتیسم، دگرگونی و کانی‌سازی‌ها
- بررسی زمین‌شناسی زون‌های ساختاری و ویژگی‌های زمین‌شناسی
- معرفی فرآیندهای مرتبط با تشکیل ذخایر سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی
- ارتباط کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و لیتولوژی سنگ‌های فرآگیر و میزبان

ث- فصل سوم: زمین‌شناسی منطقه‌ای

- در این فصل مطالعات به صورت منطقه‌ای و در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ به شرح زیر ارایه می‌شود:
- توصیف تمام واحد سنگی موجود در محدوده مورد مطالعه (۱:۲۵۰۰۰) از قدیم به جدید
 - توصیف magmaتیسم و دگرگونی محدوده مورد مطالعه (۱:۲۵۰۰۰) و معرفی رخساره‌های دگرگونی
 - زمین‌شناسی ساختاری محدوده مورد مطالعه شامل شیب و امتداد لایه‌ها، درزهای گسل، تهیه رزدیاگرام (گلسرخی) به همراه تعیین تاثیر گسل و شکستگی‌ها بر روی سنگ‌های درونگیر کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی

- تعیین زون‌های حاوی کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی که باید مورد اکتشاف قرار گیرد.

ج- فصل چهارم: مطالعات اکتشافی و حفریات

- برداشت و رسم نیمرخ‌های طولی و عرضی
- حفر ترانشه و چاهک، برداشت ترانشه‌ها و چاهک‌ها (در مقیاس ۱:۲۰۰ یا ۱:۱۰۰)
- نمونه‌برداری‌ها از حفریات اکتشافی
- مطالعه، برداشت و نمونه‌برداری از کارهای شدادی
- تعیین مناطق و زون‌های دارای سنگ قیمتی و نیمه‌قیمتی

چ- فصل پنجم: مطالعات آزمایشگاهی - کارگاهی

- در این فصل نتایج آزمون‌های انجام شده به همراه تعبیر و تفسیر و نتایج آن‌ها ارایه می‌شود.
- مقایسه نتایج به دست آمده با وضعیت بازار

ح- فصل ششم: زمین‌شناسی اقتصادی

- در این فصل گسترش سطحی و عمقی ماده معدنی به همراه ویژگی‌های کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی ارایه می‌شود.
- معرفی ویژگی‌های کانی‌شناختی ماده معدنی، باطله‌ها و تعیین تغییرات کانی‌شناسی و شیمیایی ماده معدنی نسبت به سنگ میزبان
- نقش پدیده‌های ساختاری در استحکام کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی
- وضعیت پراکندگی سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و تعیین زون‌های معدنی
- تخمین ذخیره به همراه ابعاد، تراکم و شکل کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی (نشریه ۳۷۹)
- بررسی شرایط تشکیل سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی

خ- فصل هفتم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد

در این فصل بر اساس نتایج مطالعات انجام شده موارد زیر تعیین می‌شوند:

- کانی‌های دارای ارزش اقتصادی و کانی‌های همراه



- اولویت‌بندی زون‌های کانه‌دار برای مرحله بعدی اکتشافات

- ارزیابی اقتصادی محدوده

- ارایه معیارهای تصمیم‌گیری برای ادامه یا توقف عملیات

- ارایه برنامه زمان‌بندی، هزینه مرحله اکتشاف عمومی

۵- پیوست:

- نقشه‌های ۱:۲۵۰۰۰ توپوگرافی و زمین‌شناسی تهیه شده

- نقشه برداشت نیمرخ‌های عرضی و طولی، ترانشه‌ها و چاهک‌ها

- نتایج مطالعات آزمایشگاهی و کارگاهی

- آلبوم نمونه‌های پرداخت شده

- فایل الکترونیکی گزارش

در جدول ۱-۵ چک‌لیست فهرست خدمات اکتشافی کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی در مرحله پی‌جوبی ارایه شده است.


جدول ۱-۵- چک‌لیست مرحله پی‌جوبی کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی

شرح	عملیات	رد	تایید	بازنگری
اطلاعات و مدارک مورد نیاز	<ul style="list-style-type: none"> - گزارش مرحله شناسایی - کارهای انجام شده به ویژه گزارش مرحله شناسایی - جمع‌آوری نقشه‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی و توپوگرافی موجود و فایل رقومی آن‌ها - تهیه عکس‌های ماهواره‌ای و هوایی - جمع‌آوری اطلاعات محلی چون شرایط گغرافیایی، اقلیمی، اجتماعی و نظایر آن 			
مطالعات دفتری	<ul style="list-style-type: none"> - مطالعه گزارش مرحله شناسایی و تحلیل و تفسیر در راستای اکتشاف کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی که شواهد آن به دست آمده است. - مطالعه نقشه‌های زمین‌شناسی - تعیین محدوده‌هایی که باید نقشه زمین‌شناسی ۱:۲۵۰۰۰ از آن‌ها تهیه شود. 			



ادامه جدول ۱-۵- چک لیست مرحله پی جویی کانی ها و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

شرح	عملیات	تایید	رد	بازنگری
مطالعات دفتری	<ul style="list-style-type: none"> - تعیین حدود محل نیمرخهایی که باید در این مرحله پیمایش شوند. - تعیین موقعیت حفریات اکتشافی سطحی (ترانشه و چاهک) و برآورد حجم احتمالی آنها - برآورد تعداد و نحوه نمونه برداری از سطح، ترانشه و چاهک - برنامه ریزی و زمان بندی برای عملیات صحرابی - طراحی شبکه نمونه برداری کانی های سنگین بر پایه مقیاس نقشه ۱:۲۵۰۰۰ توپوگرافی، حدود ۳-۲ - نمونه در هر کیلومتر مربع در مناطقی که برونزدهای سنگی وجود دارند و حدود ۵ نمونه در مناطقی که پوشش آبرفتی مشاهده می شود. 			
عملیات صحرابی	<ul style="list-style-type: none"> - تهیه نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ یا ۱:۲۰۰۰۰ از روی عکس های هوایی - در هنگام تهیه نقشه باید به مباحث زیر توجه شود: <ul style="list-style-type: none"> - کانی قیمتی و نیمه قیمتی از گروه سیلیس چنانچه سنگ های میزبان آتشفشاری باشد باید در تفکیک، واحدهای آتشفشاری و واحدهای پیروکلاستیک دقت شود. - عوامل زمین شناسی مانند تراکم و روند گسله ها و شکستگی ها و میزان بازشدنی آنها، محور چین خودگری ها با دقت برداشت شود. - در سنگ های متامورفیک نمونه هایی برای تعیین رخساره دگرگونی برداشت شود تا بتوان در مورد پرتوولیت سنگ دگرگونی اظهار نظر کرد. - در محیط های پگماتیتی باید نوع پگماتیت، کانی های حامل و پاراژن آنها برداشت شود. - در محدوده های اسکارنی باید تمرکز نمونه برداری و برداشت روی زون های اسکارن انجام گیرد و بخش اسکارنی از بخش های غیر اسکارنی تفکیک شود. - ترانشه، چاهک و کلیه حفریات اکتشافی بر روی نقشه نشان داده شود. - هنگام برداشت زمین شناسی در عملیات صحرابی با توجه به سنگ ها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی نوع ذخیره پیش بینی شود. - ضخامت آبرفت برداشت شود. - در این مرحله در صورت امکان تخمین ذخیره برای سنگ های نیمه قیمتی گروه سیلیس و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی پلاسربی انجام شود. - در صورتی که سنگ و کانی قیمتی به صورت محصول جنبی یک کانسال فلزی یا غیرفلزی دیگر باشد مطالعات برای تعیین ذخیره محصول جنبی که ارزش سنگ قیمتی و نیمه قیمتی دارد نیز انجام شود. 			



ادامه جدول ۱-۵- چکلیست مرحله پی‌جوبی کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی

شرح	عملیات	تایید	رد	بازنگری
مطالعات آزمایشگاهی	<ul style="list-style-type: none"> - گروه سیلیس زیرگروه کوارتز: کانی‌شناسی به روش XRD، اندازه‌گیری ضربه شکست - گروه سیلیس زیرگروه عقیق: مطالعات میکروسکوپی نوری، ضربه شکست، چگالی و تراش - گروه گارنت: کانی‌شناسی به روش‌های میکروسکوپی نوری و XRD، ضربه شکست و چگالی - گروه تورمالین: کانی‌شناسی به روش‌های میکروسکوپی نوری و XRD، درصد عناصر کمیاب، ضربه شکست، چگالی - فیروزه: کانی‌شناسی به روش XRD، چگالی - گروه اپیدوت: کانی‌شناسی به روش‌های میکروسکوپی نوری و XRD، چگالی - گروه کروندم (قرمز، آبی و کبود): کانی‌شناسی به روش XRD، چگالی، سختی و ضربه شکست 			



فصل ۶

فهرست خدمات مرحله

اکتشاف عمومی



۶-۱- آشنایی

این مرحله از اکتشاف در مناطقی آغاز می‌شود که فعالیت‌های اکتشافی در مراحل شناسایی و پی‌جويی مثبت ارزیابی شده باشند. در این مناطق که نمونه‌هایی در مراحل قبلی به صورت کارگاهی، برش و صیقل داده شده و مورد پسند بوده‌اند. اکتشافات مرحله عمومی و تفصیلی بیشتر برای سنگ‌های قیمتی به کار گرفته می‌شود. در مرحله اکتشافات عمومی و تفصیلی اطلاعات عمقی برای پی‌بردن به ویژگی‌های ذخیره جمع‌آوری و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وسعت محدوده اکتشافی در این مرحله بستگی به نوع کانی یا سنگ قیمتی یا نیمه‌قیمتی و نیز ویژگی‌های زمین‌شناسی سنگ‌های فرآگیر و سنگ میزبان دارد. حدود تقریبی وسعت محدوده در گروه‌های مختلف کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و ویژگی‌های زمین‌شناسی آن‌ها در جدول ۶-۱ ارایه شده است.

جدول ۶-۱- وسعت تقریبی محدوده‌های اکتشافی برای سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی در مراحل اکتشافات عمومی و تفصیلی

نوع سنگ	سنگ میزبان و فرآگیر آتشفشنایی	سنگ‌های پیگماتیتی	زون‌های اسکارنی	متامorfیک	پلاسرو
گروه سیلیس	به طور متوسط ۱۰ کیلومتر مربع	۱ کیلومتر مربع			۵-۵۰ کیلومتر
گروه گارنت، کیانیت		۱-۲ کیلومتر	۱-۵ کیلومتر	۲-۱۰ کیلومتر	۱-۱۰ کیلومتر
فیروزه	۱-۵				
اپیدوت	۱-۲ در زون‌های متاسوماتیزم	۱-۱۰ کیلومتر	۱-۵ کیلومتر	۱-۱۵ کیلومتر	
گروه تورمالین، توپاز	۲-۷/۵ کیلومتر				۲-۲۰ کیلومتر
سنگ‌های سربانیتینی و دونیتی	-	-	-	۲-۱۰	-
سنگ یشم	-	-	-	۵-۱۰	-
کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی متفرقه (مانند پیروکسن در سنگ‌های آتشفشنایی معمولاً سنگ ویژگی‌های زمین‌شناسی سنگ میزبان را دارد.	-	-	-	-	-

فعالیت‌های اکتشافی که در این مرحله باید انجام گیرد، به قرار زیر است:

۶-۲- جمع‌آوری داده‌ها

- جمع‌آوری کلیه داده‌های مراحل شناسایی و پی‌جويی و نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ و ۱:۲۰۰۰۰
- جمع‌آوری نتایج نمونه‌های تراش داده شده و آلبوم‌های موجود
- جمع‌آوری اطلاعات زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و محیط پیدایش و روش‌های آزمایشگاهی سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی که در مراحل پیشین گزارش شده است.
- سفارش و تهیه عکس‌های هوایی یا عکس‌های ماهواره‌ای مناسب



- جمع‌آوری اطلاعات بازرگانی و تجاری سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی موجود در محدوده مطالعه

۶-۳- مطالعات و بررسی‌های دفتری

- ارزیابی نقشه‌های زمین‌شناسی، مطالعات کانی سنگین و نیمرخ‌های برداشت شده در مراحل شناسایی و پی‌جوبی

- مطالعه و بررسی آزمایشات انجام شده

- بررسی نمونه‌های کار شده در مرحله پی‌جوبی و مقایسه آن‌ها با نمونه‌های جهانی و ارزیابی اهمیت اقتصادی و تجاری آن‌ها در بازار داخلی و بین‌المللی

۶-۴- عملیات اکتشافی

عملیات اکتشافی در این مرحله شامل فعالیت‌های زیر است که به صورت سیستماتیک انجام می‌شود:

- تهیه نقشه زمین‌شناسی - توپوگرافی ۱:۵۰۰۰

- اکتشافات ژئوشیمیایی به روش کانی سنگین، (روش نمونه‌برداری مشابه مطالعات ژئوشیمی اکتشافی است ولی اهداف آن کمی و ارزیابی وضعیت کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی است)

- مطالعات ژئوفیزیکی بر اساس نوع سنگ و کانی قیمتی و نیمه‌قیمتی (به فصل سوم مراجعه شود)

- حفر و برداشت ترانشه و چاهک

- نمونه‌برداری از حفریات اکتشافی

- شناسایی میکروسکوپی و دستگاهی نمونه‌ها و تعیین کیفیت و ارزش اقتصادی آن‌ها

- مطالعات فرآوری

- پردازش داده‌های زمین‌شناسی با توجه به نیمرخ‌ها و حفریات سطحی انجام شده

۶-۵- پردازش داده‌ها و تلفیق آن‌ها

- پردازش مطالعات ژئوفیزیک و ترسیم نقشه ژئوفیزیکی

- تعیین تراکم کانی‌های قیمتی، ابعاد آن‌ها و درصد کانی قیمتی

- تخمین ذخیره به روش کلاسیک (مطابق نشریه شماره ۳۷۹)

- تراش و پردازش تعدادی نمونه از هر گروه کانی شناخته شده و تهیه کلکسیون، شناسنامه و آلبوم

- ارزیابی اقتصادی

- مطالعات فرآوری در مقیاس پایه

۶-۶- ساختار گزارش نهایی

الف- چکیده: خلاصه‌ای از نتایج مطالعات انجام شده و کمیت و کیفیت کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و ارزیابی محدوده اکتشافی (حداکثر ۱ تا ۲ صفحه)

ب- مقدمه: اشاره به محدوده مطالعاتی و اهداف پژوهش

پ- فصل اول: کلیات

- موقعیت جغرافیایی، راه‌های دسترسی، بوم‌شناسی و شرایط اقلیمی

- مطالعات انجام شده پیشین، نقشه‌های تهیه شده، تاریخچه مطالعات

- انواع کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی موجود در محدوده

- اهداف و روش مطالعه

ت- فصل دوم: زمین‌شناسی

در این فصل محدوده مورد مطالعه از دیدگاه زمین‌شناسی با دقت و مقیاس ۱:۵۰۰۰ توصیف می‌شود. در ابتدا زمین‌شناسی ناحیه‌ای و ساختاری و سپس زمین‌شناسی محدوده اکتشافی در حد نقشه زمین‌شناسی تهیه شده، به صورت زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

- واحدهای سنگی، چینه‌شناسی، زمین‌ساخت به همراه فرآیندهای آذرین و دگرگونی در مقیاس ناحیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

- فعالیت‌های آذرین و دگرگونی تاثیرگذار در محدوده نقشه ۱:۵۰۰۰ توصیف و با زمین‌شناسی ناحیه‌ای مقایسه می‌شوند. عملکرد فعالیت‌های آذرین و دگرگونی و انواع رخساره‌ها و سنگ اولیه به صورت کامل مورد بررسی قرار می‌گیرند. واحدهای دارای کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرند.

- زمین‌شناسی ساختاری محدوده مورد مطالعه شامل شیب و امتداد لایه‌ها، درزهای گسل‌ها و چین‌خوردگی‌ها توصیف و با رسم نمودار گل‌سرخی وضعیت توزیع تنش‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

- ویژگی‌های بنیادی نظریه‌پژوهی و کانی‌شناسی و نوع کانی و سنگ قیمتی در هر واحد سنگی به تفصیل بررسی می‌شود.



ث- فصل سوم: مطالعات ژئوفیزیکی

در اکتشافات پاره‌ای از کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، از روش‌های ژئوفیزیکی طبق نظر کارشناس خبره استفاده می‌شود (مراجعه به فصل سوم). در این صورت موارد زیر باید در این فصل ارایه شوند:

- روش‌های ژئوفیزیکی به کار گرفته شده و نوع عملیات

- طراحی شبکه و روش برداشت

- تصحیحات و درصد خطاهای

- پردازش داده‌ها

- توصیف آنومالی‌های ژئوفیزیکی (نقشه‌ها و نیمرخ‌ها)

- تجزیه و تحلیل نتایج

- ارایه راه کارهای اکتشافی و تعیین مناطق مستعد

ج- فصل چهارم: حفریات اکتشافی

- برداشت نیمرخ‌های عرضی

- حفر چاهک و ترانشه

- برداشت چاهک و ترانشه در مقیاس ۱:۱۰۰

- نمونه‌برداری از حفریات سطحی

چ- فصل پنجم: زمین‌شناسی اقتصادی

- وسعت برونزدهای کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی، ضخامت آن‌ها به همراه اظهار نظر درباره گسترش عمقی آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

- تغییرات روند و یا تغییرات شکل ماده معدنی کاملاً مشخص می‌شود.

- کیفیت و کمیت کانی‌شناسی کانی‌های مفید و مضر و تغییرات رنگ آن‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

- با توجه به وسعت زون کانهدار و تراکم و درصد کانی و سنگ قیمتی تخمین ذخیره بر اساس نشریه شماره ۳۷۹ انجام می‌گیرد.

- خاستگاه کانسار و چگونگی تشکیل کانی و یا سنگ قیمتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

- با توجه به خاستگاه، حفریات اکتشافی و برداشت زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۵۰۰۰ در مورد گسترش ماده معدنی در محدوده مورد بررسی و یا خارج از محدوده اظهار نظر می‌شود.

ح- فصل ششم: تلفیق داده‌ها، پیشنهادات و نتیجه‌گیری

- فراوانی و درصد نسبی کانی و سنگ قیمتی به همراه همایند کانی‌شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و وجود کانی‌های مفید و مضر ارزیابی می‌شود.

- مطالعات فرآوری به منظور جداسازی کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی از سنگ میزبان

- شکل ماده معدنی، گسترش سه‌بعدی آن و تغییرات کیفیت کانی و سنگ قیمتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

- تراش، ساب، صیقل و پرداخت نمونه‌ها

- ارزیابی نمونه‌های تراش داده شده

- مطالعات پیش‌امکان‌سنگی

- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

- ارایه معیارهای تصمیم‌گیری

- برنامه زمان‌بندی

- هزینه مرحله اکتشافی بعدی

خ- پیوست‌ها

- نقشه‌ها و نیمرخ‌های تهیه شده

- نقشه‌ها و نیمرخ‌های ژئوفیزیکی

- نیمرخ ترانشه‌ها و چاهک‌ها

- نتایج تجزیه شیمیایی، مطالعات پتروگرافی و کانی‌شناسی

- آلبوم از نمونه‌های برش داده شده

- فایل الکترونیکی



جدول ۶-۱- چکلیست مرحله اکتشاف عمومی کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی

شرح	عملیات	تایید	رد	بازنگری
اطلاعات و مدارک مورد نیاز	<ul style="list-style-type: none"> - جمع‌آوری کلیه داده‌های مراحل شناسایی و بی‌جوبی و نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ و ۱:۲۰۰۰۰ - جمع‌آوری نتایج نمونه‌های تراش داده شده و آلبوم‌های موجود - جمع‌آوری اطلاعات زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و محیط پیدایش و روش‌های آزمایشگاهی سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی که در مراحل پیشین گزارش شده است. - سفارش و تهیه عکس‌های هوایی یا تصاویر ماهواره‌ای مناسب - جمع‌آوری اطلاعات بازگانی و تجاری سنگ‌ها و کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی موجود در محدوده مورد مطالعه 			
مطالعات دفتری	<ul style="list-style-type: none"> - ارزیابی نقشه‌های زمین‌شناسی، مطالعات کانی سنگین و نیمرخ‌های برداشت شده در مراحل شناسایی و بی‌جوبی - مطالعه و بررسی آزمایشات انجام شده - بررسی نمونه‌های کار شده در مرحله پی‌جوبی و مقایسه آن‌ها با نمونه‌های جهانی و ارزیابی اهمیت اقتصادی و تجاری آن‌ها در بازار داخلی و بین‌المللی 			
عملیات اکتشافی	<ul style="list-style-type: none"> - تهیه نقشه زمین‌شناسی - توپوگرافی ۱:۵۰۰۰ - اکتشافات ژئوشیمیابی به روش کانی سنگین، (روش نمونه‌برداری مشابه مطالعات ژئوشیمی اکتشافی است ولی اهداف آن کمی و ارزیابی وضعیت کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی است) - مطالعات ژئوفیزیکی بر اساس نوع سنگ و کانی قیمتی و نیمه‌قیمتی (به فصل سوم مراجعه شود.) - حفر و برداشت ترانشه و چاهک - نمونه‌برداری از حفریات اکتشافی - شناسایی میکروسکوپی و دستگاهی نمونه‌ها و تعیین کیفیت و ارزش اقتصادی آن‌ها - مطالعات فرآوری - پردازش داده‌های زمین‌شناسی با توجه به نیمرخ‌ها و حفریات سطحی انجام شده 			
پردازش داده‌ها	<ul style="list-style-type: none"> - پردازش مطالعات ژئوفیزیک و ترسیم نقشه ژئوفیزیکی - تعیین تراکم کانی‌های قیمتی، ابعاد آن‌ها و درصد کانی قیمتی - تخمین ذخیره به روش کلاسیک (مطابق نشریه شماره ۳۷۹) - تراش و پردازش تعدادی نمونه از هر گروه کانی شناخته شده و تهیه کلکسیون، شناسنامه و آلبوم 			
تهیه گزارش				



فصل ۷

فهرست خدمات مرحله اكتشاف تفصيلي



۱-۷- آشنايی

اين مرحله از اکتشاف برای اهدافي انجام می شود که نتایج هر سه مرحله مطالعات اکتشافی پيشين آنها مثبت ارزيايی شده و در پايان مرحله اکتشافات عمومي، انجام مطالعات اکتشاف تفصيلي پيشنهاد شده است. اين مرحله برای اکتشافات سنگ هاي قيمتی چون الماس، زمرد، ياقوت و نظاير آنها، توصيه می شود. اين مرحله به طور عمده برای بررسی وضعیت ذخیره به منظور آگاهی از عمق بخش کانه دار، کیفیت بلورها و به طور کلی به دست آوردن ابعاد، شکل و کیفیت کانی سازی در عمق انجام می گيرد.

۲-۷- جمع آوري اطلاعات

- جمع آوري گزارشات و نقشه هاي پيشين
- جمع آوري اطلاعات مربوط به کارهای آزمایشگاهی و کارگاهی (تراش و کارهای انجام شده روی گوهر) و آلبوم های تهیه شده از پردازش نمونه ها
- جمع آوري نتایج مطالعات اکتشافی درباره سنگ يا کانی های قیمتی و نیمه قیمتی مشابه در کانسارهای شناخته شده دنیا

۳-۷- مطالعات و بررسی های دفتری

- مطالعه کلیه گزارش های جمع آوري شده و تجزیه و تحلیل آنها
- بررسی سلیقه های جامعه و بازار تجارت متناسب با ویژگی های کانی ها و سنگ های قیمتی
- تعیین محدوده یا محدوده هایی که باید نقشه ۱:۵۰۰ یا ۱:۱۰۰۰ تهیه شود.
- طراحی شبکه حفاری و تراکم حفریات و ابعاد آنها

۴-۷- عملیات صحرایی

- تهیه نقشه ۱:۱۰۰۰ یا ۱:۵۰۰ توپوگرافی از محدوده های مشخص شده
- تهیه نقشه ۱:۱۰۰۰ یا ۱:۵۰۰ زمین شناسی به صورت استاندارد و برداشت تمام عوارض زمین شناسی، کانی سازی با برداشت مستقیم زمین
- مطالعات ژئوفیزیکی
- انتخاب روش حفاری و عملیات حفاری

تراکم و عمق در انواع مختلف کانی ها و سنگ های قیمتی و واحد های در برگیرنده به صورت زیر پيشنهاد می شود:



- گروه تورمالین، زمرد، توپاز در محیط‌های پگماتیتی: شبکه حفاری باید نسبتاً متراکم به ابعاد 50×50 و عمق حفاری حداقل ۱۰۰ متر
- گروه گارنت، کیانیت، اپیدوت: در مناطق دگرگونی ناحیه‌ای شبکه حفاری با تراکم کمتر به ابعاد 100×100 و عمق بین ۵۰-۱۰۰ متر
- در محیط اسکارنی (گارنت‌ها، اپیدوت و دیگر کانی‌ها) شبکه باید در امتداد کن tactها و تراکم نسبتاً بالا، 50×50 و عمق حفاری حداقل ۱۰۰ متر
- در سنگ‌های آندزیتی دارای فیروزه شبکه حفاری 50×50 متر و عمق با توجه به گستره محیط اکسیدان تعیین می‌شود (باید حفاری تا پایان محیط اکسیدان ادامه یابد).
- در مورد کانی‌های قیمتی مانند زمرد، بریل، یاقوت، سافیر شبکه حفاری متراکم‌تر 25×25 متر و عمق آن بر اساس عوامل منطقه‌ای تعیین می‌شود.

۷-۵- مطالعات آزمایشگاهی

در این مرحله نمونه‌های برداشت شده به کمک روش‌های میکروسکوپی نوری، روش‌های دستگاهی SEM و XRD مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و کیفیت نمونه‌ها از نظر رنگ، جلا، وجود ادخال، بررسی وضعیت ترک و شکستگی با دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تعدادی نمونه نیز برای تراش به کارگاه ارسال می‌شود تا کیفیت محصول نهایی متناسب با وضعیت بازار تعیین شود.

۷-۶- مطالعه و پردازش داده‌ها

- در این مرحله تمام برداشت‌های زمین‌شناسی و مغزه‌های حفاری ابتدا رقومی شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
- ابعاد زون‌های کانه‌دار و تراکم کانی‌های قیمتی در آن‌ها مشخص می‌شود.
- تخمین ذخیره (مطابق نشریه (۳۷۹)
- کارهای انجام شده کارگاهی (تراش، صیقل، شکل دادن و پرداخت) با نمونه‌های مشابه شناخته شده ارزیابی و مقایسه می‌شوند.
- تهییه آلبوم از نمونه‌های طبیعی و نمونه‌های کار شده
- ارزیابی اقتصادی
- مطالعات زیستمحیطی



- روش مناسب استخراج

۷-۷- ساختار گزارش نهايى

الف- چكيده: به طور خيلي فشرده اشاره به زمين‌شناسي محدوده، حجم عمليات اکتشافي، مطالعات آزمایشگاهی و کارگاهی، فاکتورهای اقتصاد معدن ((بعد، ذخیره، عيار) اشاره شود.

ب- مقدمه: معرفی پروژه و اهداف آن، وسعت محدوده اکتشافي و موقعیت آن به همراه سوابق مطالعات قبلی

پ- فصل اول: کليات

- موقعیت جغرافيايی، راههای دسترسی، بوم‌شناسی و شرایط اقلیمی

- مطالعات انجام شده پيشين، نقشه‌های تهيه شده، تاريخچه مطالعات

- انواع کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی موجود در محدوده

- اهداف و روش مطالعه

ت- فصل دوم: زمين‌شناسي ناحيه‌اي

در اين فصل ويژگي‌های زمين‌شناسي ناحيه‌اي به صورت مختصر ارایه می‌شود. در اين قسمت بيشتر مطالب اشاره به مراحل اکتشافات پيشين و زمين‌شناسي آن‌ها دارد که در اين فصل دسته‌بندی، خلاصه‌تر و جمع‌بندی می‌شود.

ث- فصل سوم: زمين‌شناسي محدوده مورد مطالعه

در اين فصل تمام ويژگي‌های زمين‌شناسي متناسب با استاندارد نقشه‌های ۱:۱۰۰۰ و یا ۱:۵۰۰ مورد بررسی قرار می‌گيرد. اين ويژگي‌ها شامل واحدهای سنگی و تغييرات آن‌ها، سنگ‌های درونگير، سنگ ميزبان کانی و سنگ قیمتی، ارتباط کانی و سنگ قیمتی با سنگ‌های درونگير و ميزبان، امتداد و شيب گسل‌ها و بازشدگی آن‌ها، ابعاد پگماتيت بلورها و بررسی عملکرد فعالیت‌های ساختاري بعدی بر روی کانی و سنگ قیمتی است. موارد ارایه شده در اين فصل عبارتند از:

- چينه‌شناسي و مطالعات ليتواستريانيگرافى

- بررسی فرآيندهای آذرین و دگرگونی و رخساره‌های آن‌ها (بيشتر برای سيليكات‌های آلومينيم)

- ويژگي‌های ساختاري

- دگرسانی



- عوامل کنترل کننده ماده معدنی

- نتایج مطالعات آزمایشگاهی بر روی سنگ میزبان

ج- فصل چهارم: حفریات اکتشافی

- برداشت چاهک‌ها و ترانشه‌ها در مقیاس ۱:۱۰۰

- تهیه نمودار حفاری

- برداشت نمونه از حفریات اکتشافی

- تهیه نیمرخ‌های عرضی و بررسی پیوستگی کانی‌سازی

چ- فصل پنجم: زمین‌شناسی اقتصادی

- تعیین وسعت دقیق ماده معدنی، میانگین حجم کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی در یک متر مکعب، حداقل و حداکثر حجم کانی و سنگ قیمتی نسبت به حجم سنگ میزبان برای هر بلوک و کل کانسار

- بررسی کیفیت و کمیت کانی‌های اقتصادی و بررسی تغییرات رنگ و شکستگی آن‌ها

- تعیین مشخصات سه‌بعدی کانسار

- بلوکبندی کانسار

- تخمین ذخیره (مطابق نشریه ۳۷۹)

- درصد کانی‌های اصلی قیمتی و کانی‌های همراه، مفید، مضر برای هر بلوک و کل کانسار

ح- فصل ششم: تلفیق داده‌ها

- نتایج مطالعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی

- نتایج عملیات حفاری، تعیین شکل ماده معدنی و گسترش سطحی و عمقی آن

- تعیین کیفیت و کمیت کانی‌های اقتصادی

- تراش، ساب، صیقل و پرداخت نمونه‌هایی از کانی‌های اقتصادی

- مطالعات امکان‌سنگی

- مطالعات زیست‌محیطی



خ- پيوست‌هاي گزارش

- نقشه توپوگرافی و زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰ یا ۱:۵۰۰
 - نقشه‌های ژئوفیزیکی
 - نمودار حفاری
 - نتایج آزمایشات میکروسکوپی نوری و روش‌های دستگاهی (XRD و SEM)
 - نتایج مطالعات کارگاهی (برش، تراش، صیقل و پرداخت) و آلبوم تهیه شده از نمونه‌های معدنی و نمونه‌های تراش خورده
- در جدول ۷-۱ چک‌لیست فهرست خدمات اکتشاف تفصیلی کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی ارایه شده است.

جدول ۷-۱- چک‌لیست مرحله اکتشاف تفصیلی کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی

شرح	عملیات	تایید	رد	بازنگری
اطلاعات و مدارک مورد نیاز	<ul style="list-style-type: none"> - جمع‌آوری گزارشات و نقشه‌های پیشین - جمع‌آوری اطلاعات مربوط به کارهای آزمایشگاهی و کارگاهی (تراش و کارهای انجام شده روی گوهر) و آلبوم‌های تهیه شده از پردازش نمونه‌ها - جمع‌آوری نتایج مطالعات اکتشافی درباره سنگ یا کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی مشابه در کانسارهای شناخته شده دنیا 			
مطالعات دفتری	<ul style="list-style-type: none"> - مطالعه کلیه گزارش‌های جمع‌آوری شده و تجزیه و تحلیل آن‌ها - بررسی سلیقه‌های جامعه و بازار تجارت متناسب با ویژگی‌های کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی - تعیین محدوده یا محدوده‌هایی که باید نقشه ۱:۵۰۰ یا ۱:۱۰۰۰ تهیه شود. - طراحی شبکه حفاری و تراکم حفریات و ابعاد آن‌ها 			
عملیات صحرایی	<ul style="list-style-type: none"> - تهیه نقشه ۱:۱۰۰۰ یا ۱:۵۰۰ توپوگرافی از محدوده‌های مشخص شده - تهیه نقشه ۱:۱۰۰۰ یا ۱:۵۰۰ زمین‌شناسی به صورت استاندارد و برداشت تمام عوارض زمین‌شناسی، کانی‌سازی با برداشت مستقیم زمین - مطالعات ژئوفیزیکی - انتخاب روش و عملیات حفاری 			
عملیات آزمایشگاهی	در این مرحله نمونه‌های برداشت شده به کمک روش‌های میکروسکوپی نوری، روش‌های دستگاهی XRD و SEM مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و کیفیت نمونه‌ها از نظر رنگ، جلا، وجود ادخال، بررسی وضعیت ترک و شکستگی با دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تعدادی نمونه نیز برای تراش به کارگاه ارسال می‌شود تا کیفیت محصول نهایی متناسب با وضعیت بازار تعیین شود.			



ادامه جدول ۱-۷ - چک لیست مرحله اکتشاف تفصیلی کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی

شرح	عملیات	تایید	رد	بازنگری
مطالعه و پردازش داده‌ها	<ul style="list-style-type: none"> - ابعاد زون‌های کانه‌دار و تراکم کانی‌های قیمتی در آن‌ها مشخص می‌شود. - تخمین ذخیره (مطابق نشریه ۳۷۹) - ارزیابی و مقایسه کارهای انجام شده کارگاهی (تراش، صیقل، شکل دادن و پرداخت) با نمونه‌های مشابه شناخته شده - تهییه آلبوم از نمونه‌های طبیعی و نمونه‌های کار شده - ارزیابی اقتصادی - مطالعات زیست‌محیطی - روش مناسب استخراج 			
تهییه گزارش				



خواننده گرامی

امور نظام فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با گذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افرون بر پانصد عنوان نشریه تخصصی- فنی، در قالب آیین‌نامه، ضابطه، معیار، دستورالعمل، مشخصات فنی عمومی و مقاله، به صورت تالیف و ترجمه، تهییه و ابلاغ کرده است. نشریه حاضر در راستای موارد یاد شده تهییه شده، تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیت‌های عمرانی به کار بrede شود. فهرست نشریات منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی [nezamfanni.ir](http://ne zamfanni.ir) قابل دستیابی می‌باشد.

امور نظام فنی



Islamic Republic of Iran
Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision

List of Services for Precious and Semiprecious Minerals and Rocks Exploration

No.599

Office of Deputy for Strategic Supervision
Department of Technical Affairs

Nezamfanni.ir

Ministry of Industry, Mine and Trade
Deputy of Mine Affairs and Mineral
Industries
Office for Mining Supervision and
Exploitation
<http://mimt.gov.ir>



این نشریه:

فهرست خدمات و معیارهای لازم برای شناخت و اکتشاف
کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی را بر حسب مراحل
چهارگانه اکتشافی با هدف ارایه دستورالعمل جامع و یکسان و
کاهش ریسک عملیات اکتشافی بیان می‌کند. ساختار و عناوین
مورد نیاز برای تهیه گزارش‌های مراحل مختلف مطالعات
اکتشافی کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی از دیگر موارد
مندرج در این نشریه است.

